



Prowaxx™1663 SW

ExxonMobil Specialties, Taiwan

產品說明

Prowaxx 1663 SW 是 ExxonMobil 蠟 Prowaxx 系列的一款高熔點鬆蠟 [SW]。這種材料凝固時為半透明結晶，熔化時為清澈黃色液體，是在精心控制的精煉過程中從石油提取，主要由直鏈正烷烴和支鏈異烷烴的混合物組成。

ExxonMobil 蠟的生產與控制遵循 ExxonMobil 產品品質管理系統、EN ISO 9000 或是同等標準。

應用情境

PROWAXX 1663 SW 可用於以下應用情況，惟需遵守每個管轄區中的適用法律與法規*：

- 燃材
- 蠟乳液
- 蠟混合物

* 使用者必須確認是否遵守適用法規

特性與規範

特性	標準方法 (a)	最小值	最大值
按自動三刺激值計算的 ASTM 色彩	ASTM D6045		6.0
閃火點, 克氏開杯, °C (F)	ASTM D92	232(450)	
100°C 條件下的運動黏度, mm ² /s	ASTM D445	16.0	20.5
含油量, wt%	ASTM D721		5.0
凍凝點, °C (F)	ASTM D938	68.0(154)	81.0(178)

附註 1: 產品發佈時即經過認證，各項數據均達指定值。實際結果可能依指定測試法既定的重現效果而有所偏差。

附註 2: 基於確定是否符合規格之目的，根據 ASTM E 29 方法，觀察值或計算值應四捨五入至表達限值時使用之最後有效數字的最接近單位。

(a) 可使用替代測試方法，取代標準測試方法對產品性質進行認證。

健康與安全

如需有關此產品的健康與安全建議，請參閱材料安全資料表 (SDS)，網址為：<http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

除非另有提及，否則此處使用的所有商標皆為 Exxon Mobil Corporation 或其子公司的商標或註冊商標。

01-2024

ExxonMobil international Holding Inc. Taiwan Branch

6F, No 2, Section 1, Tun Hua South Road

Taipei Taiwan

+886 2 2734 6888

<http://www.exxonmobil.com>

Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification. Typical Properties may vary slightly.

ExxonMobil

Exxon

Mobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved