



## Mobil Jet™ Oil 254

ExxonMobil Aviation , Ecuador

Lubricante para turbinas de gas de aeronaves

### Descripción del producto

Mobil Jet Oil 254 es un lubricante sintético de tercera generación y de extra alto desempeño para turbinas de gas aeronáuticas diseñado para cumplir los requisitos de desempeño de los motores de turbina de gas utilizados en aeronaves comerciales y militares. Este producto está formulado con un material base especial preparado a base de ésteres impedidos y fortalecido con un paquete de aditivos químicos de características únicas. El resultado es un producto que posee una su estabilidad térmica y ante la oxidación que resiste el deterioro y la formación de depósitos al tiempo que mantiene las propiedades físicas requeridas por el fabricante las especificaciones militares. Las propiedades físicas de Mobil Jet Oil 254 son similares a las de los lubricantes de generación anterior para turbinas de gas disponibles actualmente. El rango operativo efectivo del lubricante está comprendido entre -40°C (-40°F) y 232°C (450°F).

### Propiedades y beneficios

Mobil Jet Oil 254 está formulado para cumplir con los exigentes requisitos de las turbinas de gas aeronáuticas de última tecnología que operan en una amplia gama de condiciones severas de operación. En comparación con un lubricante típico Tipo II, Mobil Jet Oil 254 reduce la oxidación de la masa de aceite hasta en un 50 por ciento y muestra una capacidad de control de depósitos de 50 F más. Estas propiedades han sido confirmadas en varias pruebas de laboratorio que incluyen: la prueba de estabilidad a la corrosión y oxidación, la prueba de deposición Alcor, el coquizador de fase de vapor, la prueba Erdco de rodamientos a alta temperatura, la prueba de engranajes Ryder y la prueba de oxidación de película delgada Mobil. La estrechamente controlada viscosidad a bajas temperaturas de Mobil Jet Oil 254, junto con su bajo punto de fluidez (por debajo de -54 °C), aseguran una buena fluidez a bajas temperaturas lo cual permite el arranque y la lubricación a temperaturas tan bajas como -40 °C. En extensas pruebas de laboratorio y experiencias en vuelo, Mobil Jet Oil 254 también ha exhibido una excelente estabilidad de la masa de aceite a temperaturas de hasta 232 °C (450 °F) durante períodos prolongados. La velocidad de evaporación a estas temperaturas es lo suficientemente baja como para evitar una pérdida excesiva de volumen. La capacidad portante de Mobil Jet Oil 254 proviene de la viscosidad de su base sintética y, por lo tanto, no está sujeta a pérdida por cizallar del aditivo de índice de viscosidad. El lubricante tiene una excelente resistencia a la espuma. Las características y beneficios clave incluyen:

| Propiedades                                                                              | Ventajas y beneficios potenciales                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Excelente estabilidad térmica y a la oxidación                                           | Reduce la formación de depósitos de carbón y lodo<br>Mantiene la eficiencia del motor y prolonga la vida útil del motor<br>Reduce la oxidación de la masa de aceite en un 50% y aumenta el control de depósitos de 50 F más |
| Excelente protección contra el desgaste y la corrosión                                   | Prolonga la vida útil de los sellos, engranajes y rodamientos<br>Reduce el mantenimiento del motor                                                                                                                          |
| Estabilidad viscosidad y resistencia al cizallamiento en un amplio rango de temperaturas | Proporciona lubricación efectiva a altas temperaturas de operación                                                                                                                                                          |
| Químicamente estable a altas temperaturas de operación                                   | Reduce las pérdidas por evaporación y disminuye el consumo de aceite                                                                                                                                                        |
| Excelente resistencia a la formación de espuma                                           | Mantiene la resistencia de la película bajo rigurosas condiciones de operación                                                                                                                                              |
| Buena fluidez a bajas temperaturas                                                       | Permite el arranque y asegura una lubricación efectiva de los componentes críticos a temperaturas tan bajas como -40 °F                                                                                                     |

### Aplicaciones

Mobil Jet Oil 254 se recomienda para motores aeronáuticos de turbina de gas de los tipos turboreactor, turbofán, turbohélice y turbopropulsor (helicóptero) utilizados tanto en servicio comercial como militar. También es apto para motores aeronáuticos de turbina de gas utilizados en aplicaciones industriales o marinas. Mobil Jet Oil 254 está aprobado bajo la clasificación de Alta Estabilidad Térmica (HTS) de la especificación militar MIL-PRF-23699 de los EE. UU. También es compatible con otros lubricantes sintéticos para turbinas de gas que cumplan con MIL-PRF-23699. Sin embargo, no se recomienda mezclarlo con otros productos porque la mezcla puede resultar en una pérdida de las superiores propiedades de desempeño de Mobil Jet Oil 254. Mobil Jet Oil 254 es completamente compatible con todos los materiales utilizados en la construcción de turbinas de gas, así como con el caucho F (Viton A), el caucho H (Buna N) y demás materiales de sellado de uso común.

Mobil Jet Oil 254 cuenta con las siguientes aprobaciones de fabricantes:

Motores

- Honeywell/Lycoming-Turbines
- Rolls-Royce/Allison Engine Company
- CFM International
- General Electric Company
- International Aero Engines
- Pratt and Whitney Group
- Pratt and Whitney, Canadá
- Rolls-Royce Limited
- SNECMA
- Honeywell/Garrett Turbine Engine Company

Accesorios

- Honeywell: unidades auxiliares de potencia y máquinas de ciclo de aire
- Hamilton Standard: arrancadores
- Hamilton Sundstrand Corp.: unidades auxiliares de potencia, impulsores de velocidad constante y generadores de impulsores integrados

\* La aprobación específica del motor o equipo debe verificarse con el fabricante

Especificaciones y aprobaciones

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| Este producto cuenta con las siguientes aprobaciones: |
| MIL-PRF-23699-HTS                                     |

Propiedades y especificaciones

| Propiedad                                                                                        |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Prueba de temperatura de ignición autógena, grados C, 30 CFR 35.20                               | 399  |
| Cambio en la viscosidad cinemática, 72 h @ -40 C, %, ASTM D2532                                  | -2,2 |
| Compatibilidad con elastómeros, AMS-3217/4 (72 horas @ 204 °C), % de hinchamiento, FTMS 791-3604 | 20,8 |
| Compatibilidad con elastómeros, AMS-3217/1 (72 horas @ 70 °C), % de hinchamiento, FTMS 791-3604  | 20   |
| Pérdida por evaporación, 6,5 h, 204 C, % en masa, ASTM D972 (mod)                                | 7,4  |
| Pérdida por evaporación, 6,5 hr @ 232 C, 5,5" Hg, % en masa, ASTM D972 (mod)                     | 25,2 |
| Punto de combustión, °C, ASTM D92                                                                | 288  |
| Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92                                       | 254  |
| Espuma, secuencia I, tendencia, ml, ASTM D892                                                    | 0    |
| Espuma, secuencia II, tendencia, ml, ASTM D892                                                   | 10   |
| Espuma, secuencia III, tendencia, ml, ASTM D892                                                  | 0    |
| Viscosidad cinemática @ 100 C, mm2/s, ASTM D445                                                  | 5,3  |
| Viscosidad cinemática @ 40 C, mm2/s, ASTM D445                                                   | 26,4 |

| Propiedad                                                                 |       |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| Viscosidad cinemática @ -40 °C, mm2/s, ASTM D445                          | 11500 |
| Punto de fluidez, °C, ASTM D5950                                          | -62   |
| Estabilidad contra los esfuerzos de corte, % de pérdida en KV, ASTM D2603 | 0,7   |
| Gravedad específica 60 °F / 60 °F, ASTM D1429                             | 1,004 |
| Número ácido total, mgKOH/g, ARP 5088                                     | 0,08  |
| Carga portante de engranajes Ryder, % vs ref., FTMS 791-6508              | 114   |

Seguridad e Higiene

Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Ficha de Seguridad del Material (FDS) @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus subsidiar menos que se indique lo contrario.

04-2022

TERPEL-LUBRICANTES ECUADOR S.A.S.

Av. Joaquin Orrantia 125 y Av. de las Américas, Edificio Solaris, Piso 12, Oficinas 801-812, Guayaquil, Ecuador

Teléfono: (593) 4-3811980 Disclaimer: Estos valores no constituyen una especificación . Debido a continuas investigaciones y desarrollo de nuevos producto: información contenida en la presente , puede estar sujeta a alteraciones sin necesidad de previo aviso.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

Xtreme

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved