Somentor A Serien

Mobil Industrial , Denmark

Fuldt færdigblandede koldvalseolier

Produktbeskrivelse

Somentor AH 45, AH 70 og AL 70 er førsteklasses, fuldt færdigblandede olier beregnet til koldvals af jernholdige og ikke-jernholdige metaller. Disse olier er udviklet fra baseolier af høj kvalitet og spe udvalgte valseadditiver med henblik på at opfylde de strenge krav til produktets ydeevne, som c anvendelsesområder stiller.

Karakteristika og fordele

Somentor A-serien er udviklet till effektivt at muliggøre kvalitetsproduktion af koldvalsede en fremstillet af stål eller ikke-jernholdige metaller. Egenskaber og fordele inkluderer:

- Giver en skinnende overflade på valset metal
- Ren fordampning under anløbningsprocesser hindrer efterladte rester eller aflejringer
- Nem filtrering forlænger oliens levetid
- Anvendelig til en lang række metaller
- Somentor AH45s lave viskositet forbedrer køleeffekten og den kan blandes for at opnå visko som AH70- og AL70-koldvalseolier på en omkostningsbesparende måde.

Anvendelsesområder

Somentor A-serien giver pålidelig og effektiv smøring og køling under en bred ræ anvendelsesområder indenfor koldvalsearbejde.

- Somentor A-serien er anvendelig til en bred række jernholdige og ikke-jernholdige metaller og anvendes til koldvalsning af stål med højt kulstofindhold, austenitisk og ferritisk rustfrit stål, s som kobber og kobberlegeringer.
- Somentor A-serien er beregnet til brug med alle valsekonfigurationer, deriblandt 4 hi-valser ti hi-multirullevalser.
- Somentor A-serieprodukterne er beregnet til smøring af backuplejer i multi-hi-valser.
- Kan anvendes i arbejdsgange, hvor filtersystemer anvender aktive og/eller inaktive jordbase

filtermedier.

- Somentor A-serien er anvendelig til brug i valsemøller med hydrauliske systemer, så kontamine kan mindskes, afhængigt af, hvorvidt pumpen kan håndtere olier af lav viskositet.

Typiske egenskaber

Somentor A			
Betegnelse	AH 45	AH 70	AL 70
Udseende	Lys og klar	Lys og klar	Lys og klar
Kinematisk viskositet, ISO 3104			
mm²/s ved 40°C	4.2	7.3	7.2
Flydepunkt, °C, ISO 3016	-6	-6	-6
Flammepunkt, °C, ISO 2592	140	152	160
Massefylde ved 15°C, kg/l, ASTM D 4052	822	852	850
Neutraliseringsnummer, mgKOH/g, ISO 6618	‹0.05	‹0.1	‹0.1

Sundhed og sikkerhed

På grundlag af de oplysninger, der er til rådighed, forventes det ikke, at dette produkt vil have no sundhedsskadelige virkninger, når det benyttes efter hensigten, og når de anbefalinger, der er angi sikkerhedsdatabladet, følges. Sikkerhedsdatablade kan fås efter anmodning gennem det lo salgskontor eller via internettet. Dette produkt bør ikke anvendes til andet, end det er beregnet til. S for at tage de nødvendige miljøhensyn ved bortskaffelse af det brugte produkt.

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon M Corporation eller et af dets datterselskaber.

03-2020
ExxonMobil Nordic
Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway
Gydevang 39-41
DK-3450 Alleroed, Denmark

Tel: +45 45 99 02 10
Fax : +45 45 99 02 80

www.exxonmobil.no

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do n constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expecte during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein subject to change without notice. All products may not be available locally. For more informatio contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Ess Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corpora separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the loc ExxonMobil-affiliate entities.

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved