



Mobilgrease XHP™ 681 Mine

Mobil Grease , Ecuador

Grasa

Descripción del producto

Mobilgrease XHP 681 Mine, perteneciente a la familia Mobilgrease XHP, es una grasa altamente especializada diseñada para cumplir con las exigencias de lubricar los equipos fuera de carretera utilizados en la industria minera. Utilizando la misma tecnología de vanguardia de propiedad exclusiva de complejo de litio, Mobil XHP 681 Mine utiliza una viscosidad ISO 680 y una espina dorsal reforzada con polímeros para proporcionar resistencia al agua y estabilidad ante el cizallamiento en condiciones mojadas, elementos críticos para una lubricación exitosa con grasa en este entorno. El sistema de aditivos antidesgaste y para presiones extremas junto a una carga de disulfuro de molibdeno del 5% proporciona una capacidad de carga equilibrada en un espectro de condiciones de carga, velocidad y temperatura, prevalentes en los equipos de minería utilizados en los trabajos a diario de excavación y transporte de depósitos minerales. Además, Mobilgrease XHP 681 tiene un poder de permanencia excepcional y capacidades de servicio prolongado con muy buena resistencia al lavado con agua y al pulverizado con agua, no corroe aleaciones de acero o cobre y es compatible con los materiales de sellado convencionales. Todo este desempeño no se consigue a expensas de las características de bombeo, ya que Mobilgrease XHP 681 Mine mantiene una buena movilidad incluso a temperaturas moderadamente bajas.

Propiedades y beneficios

La grasa Mobilgrease XHP 681 Mine es una integrante líder de la marca de productos Mobilgrease, la cual ha ganado una reputación a nivel mundial por su innovación y excelencia en el desempeño. Las grasas Mobilgrease XHP son productos de tecnología avanzada diseñadas por nuestros tecnólogos formuladores, quienes respaldados por el apoyo de nuestro personal de soporte técnico a nivel mundial.

Un factor clave para las excelentes propiedades de adherencia, cohesión y alto punto de goteo con que cuentan las grasas Mobilgrease XHP 681 Mine es la tecnología de fabricación de dominio privado desarrollada en las instalaciones ExxonMobil y adoptada por nuestras modernas instalaciones de producción. Estos productos utilizan aditivos especialmente seleccionados para brindar excelente estabilidad a la oxidación, control de la herrumbre y la corrosión, resistencia a la contaminación por agua y además de protección contra desgaste y extrema presión. Mobilgrease XHP 681 Mine ofrece las siguientes propiedades y potenciales beneficios:

Propiedades	Ventajas y posibles beneficios
Suprema resistencia al lavado por agua y al pulverizado con agua	Ayuda a asegurar la lubricación y protección apropiadas incluso bajo las más severas condiciones de exposición al agua.
Estructura altamente adhesiva y cohesiva	La excelente tenacidad de la grasa ayuda a reducir las fugas y prolonga los intervalos de relubricación, con lo cual se reducen los requerimientos de mantenimiento
Excelente protección contra herrumbre y corrosión	Ayuda a proteger las piezas lubricadas incluso en ambientes acuosos hostiles, especialmente en ambientes ácidos
Muy buena resistencia a la degradación térmica, oxidación y estructural provocada por las altas temperaturas	La prolongada vida útil de la grasa y su mejor protección de los cojinetes en aplicaciones a altas temperaturas ayuda a reducir los costos de mantenimiento y de reemplazo
Muy buen desempeño anti desgaste y de protección ante presiones extremas	Proporciona una protección confiable de los equipos lubricados, aun bajo condiciones de alto deslizamiento y cargas de impacto con la posibilidad de prolongar la vida útil de los equipos y de reducir los tiempos muertos inesperados

Aplicaciones

Mobilgrease XHP 681 Mine está diseñada principalmente para utilizarse en la industria minera, donde ExxonMobil la recomienda para la lubricación de cojinetes de elementos rodantes de movimiento lento. Proporcionará un desempeño extraordinario en equipos de contratistas, construcción, movimiento de tierras, máquinas estacionarias, particularmente donde hay largos intervalos entre lubricaciones o movimientos oscilantes/vibratorios.

Propiedades y especificaciones

Propiedad	
-----------	--

Propiedad	
Grado	NLGI 1
Tipo de espesante	Complejo de litio
Viscosidad del aceite base de las grasas a 40 C, mm ² /s, AMS 1697	680
Color, visual	Gris
Corrosión de la tira de cobre, Clasificación, ASTM D4048	1A
Corrosión, Cojinetes, Clasificación, ASTM D1743	PASA
Punto de goteo, °C, ASTM D2265	280
Prueba de presión extrema de cuatro bolas, índice de desgaste de carga, kgf, ASTM D2596	91,5
Prueba de presión extrema de cuatro bolas, carga de soldadura, kgf, ASTM D2596	620
Prueba de desgaste de cuatro bolas, diámetro de la cicatriz, 40 kg, 1200 rpm, 1 h, 75 °C, mm, ASTM D2266	0,5
Separación de aceite, 24 h @ 25 C, % en masa, ASTM D1742	2
Estabilidad a la oxidación, caída de presión, 100 h, kPa, ASTM D942	20,7
Cambio en la consistencia de penetración, estabilidad en rodillo, ASTM D 1831	+10
Penetración, 60X, 0,1 mm, ASTM D217	325
Penetración, trabajada, cambio de 60X a 100.000X, 0,1 mm, ASTM D217	+10
Movilidad US Steel @ 20 F, g/min, AMS 1390	11
Resistencia al agua, 3 h @ 90 C, clasificación, DIN 51807-1	0
Resistencia al pulverizado con agua, pérdida, %, ASTM D4049	38,7
Pérdida de lavado con agua @ 79 C, % en peso, ASTM D1264	2,5

Seguridad e Higiene

Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Ficha de Seguridad del Material (FDS) @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus subsidiarias, a menos que se indique lo contrario.

11-2019

Terpel-Comercial Ecuador Compañía Limitada

Dirección: Av. Joaquín Orrantía, Edificio Solaris, Piso 12, Oficinas (801-812), Guayaquil – Ecuador.

Teléfono: +593 42634060

Las características típicas son típicas de aquellas obtenidas con la tolerancia de la producción normal y no constituyen una especificación. Durante la fabricación en los diferentes lugares de mezcla son esperadas variaciones que no afectan el desempeño del producto. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin aviso. Todos los productos pueden no estar disponibles localmente. Para obtener más información, comuníquese con su representante local de ExxonMobil visite www.exxonmobil.com

ExxonMobil se compone de numerosas filiales y subsidiarias, muchas de ellas con nombres que incluyen Esso, Mobil o ExxonMobil. Nada en este documento destinado a invalidar o sustituir la separación corporativa de entidades locales. La responsabilidad por la acción local y la contabilidad permanecen con las entidades locales afiliadas a ExxonMobil.



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved