



MOBIL SUPER 3000 FORMULA F 0W30

Mobil Passenger Vehicle Lube , Belgium

Huile moteur entièrement synthétique

Description du produit

Mobil Super 3000 Formula F 0W-30 est une huile moteur entièrement synthétique développée pour répondre à l'exigence Ford "WSS-M2C950-A". Elle est conçue pour aider à assurer la longévité du moteur et une excellente protection des moteurs diesel dans une vaste gamme de modèles de véhicules de tourisme et de véhicules utilitaires légers de récente génération de Ford.

Caractéristiques et avantages

Mobil Super 3000 Formula F 0W-30 répond aux exigences techniques conformes à la norme Ford WSS-M2C950-A selon les essais moteur des constructeurs. L'utilisation de ce produit est censée fournir les avantages suivants :

- Économie de carburant accrue¹
- Durée de vie prolongée du filtre à particules diesel²
- Propriétés améliorées à basse température³

1. selon la spécification 950-A 0W-30 par rapport à l'huile 913-D 5W-30

2. selon les exigences ACEA C2

3. selon la spécification 0W-30 par rapport à l'huile 5W-30

Applications

Mobil Super 3000 Formula F 0W-30 répond à l'exigence "WSS-M2C950-A" et peut être utilisée pour les moteurs diesel dans une vaste gamme de modèles de véhicules de tourisme et de véhicules utilitaires légers de récente génération de Ford.

Consultez le manuel du propriétaire pour connaître les grades de viscosité recommandés et les spécifications

Spécifications et homologations

Ce produit satisfait ou dépasse les exigences :
FORD WSS-M2C950-A

MOBIL SUPER 3000 FORMULA F 0W-30 satisfait ou dépasse les spécifications suivantes de l'industrie :
ACEA A5/B5
ACEA A1/B1
ACEA C2

Propriétés et spécifications

Propriété	
------------------	--

Propriété	
Grade	SAE 0W-30
Viscosité cinématique à 100oC, mm ² /s, ASTM D445	9,6
Viscosité cinématique à 40oC, mm ² /s, ASTM D445	44,7
Indice de viscosité, ASTM D 2270	204
Densité à 15,6oC, g/ml, ASTM D4052	0,842
Point d'écoulement, °C, ASTM D97	-42
Point d'éclair, Cleveland en vase ouvert, °C, ASTM D92	232
Teneur en cendres sulfatées, % masse, ASTM D874	0,77
Indice de base (TBN), mg KOH/g, ASTM D2896	8
Viscosimètre mini-rotary, viscosité apparente, -40oC, mPa.s, ASTM D4684	20613
Viscosité haut cisaillement haute température à 150oC 1x10(6) sec(-1), mPa.s, ASTM D4683	2,96

Santé et sécurité

Les recommandations de santé et de sécurité pour ce produit se trouvent dans la fiche de données de sécurité (FDS) sur le site <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Sauf indication contraire, toutes les marques de commerce utilisées ici sont des marques de commerce ou des marques déposées d'Exxon Mobil Corporation ou de l'une de ses filiales.

12-2019

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, une division de EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL BV

POLDERDIJKWEG

B-2030 Antwerpen

Belgique

Les caractéristiques typiques sont celles obtenues avec un seuil de tolérance usuel en production et ne peuvent être considérées comme des spécifications. Les variations dans des conditions de production normales n'affectent pas les performances du produit attendues quel qu'en soit le site. Les informations contenues dans ce document sont sujet à changement sans avis préalable. Nos produits peuvent ne pas être disponibles localement. Pour plus de renseignements contacter votre représentant local ou visiter notre site www.ExxonMobil.com.

ExxonMobil est constituée de nombreuses filiales et entreprises affiliées, la plupart avec des noms incluant : Esso, Mobil, ExxonMobil. Aucun élément dans ce document ne peut substituer ou remplacer l'individualité corporative des sociétés locales. Elles restent à ce titre comptables et responsables face à des actions locales.

Energy lives here™

ExxonMobil



© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved