



## Mobilgrease Special

Mobil Grease , Luxembourg

Graisse EP à savon de lithium

### Description

Mobilgrease Special est une graisse de haute qualité à savon de lithium. Elle assure une protection contre l'usure, la rouille, la corrosion, le délavage à l'eau et l'oxydation à haute température. Elle contient du bisulfure de molybdène pour une protection anti-usure renforcée. Mobilgrease Special est un produit multi-usages recommandée pour le graissage des véhicules automobiles, des camions, matériel agricole, de travaux publics et de carrières et pour tout équipement mobile. Sa température d'utilisation se situe entre -20 et 130°C. Grâce à la présence de bisulfure de molybdène, Mobilgrease Special donne d'excellents résultats sur les paliers sujets à frottements, à vibrations ou à glissement fortement chargés.

### Avantages

Mobilgrease Special est très efficace pour le graissage des roulements de roues et des composants de châssis dans une large gamme d'équipements liés à l'automobile et à l'industrie. Elle présente les avantages suivants :

Caractéristiques	Avantages et bénéfices potentiels
Meilleure protection contre l'usure sous fortes charges et vibrations qu'avec des graisses EP conventionnelles	Allongement de la durée de vie des équipements
Bonne protection contre la rouille et la corrosion	Réduction des pannes et des interventions de maintenance
Bonne résistance au délavage à l'eau	Bonne lubrification même en présence d'eau
Bonne pompabilité dans les systèmes centralisés	

### Applications

- Roulements de roues soumis à frottements, vibrations ou glissements
- Composants de châssis dans des conditions sévères d'utilisation

## Caractéristiques typiques

<b>Mobilgrease Special</b>	
Grade NLGI	2
Nature du savon	Li-hydroxystearate
Couleur visuelle	Gris/Noir
Pénétration travaillée, 25°C, ASTM D 217, mm/10	280
Point de goutte, °C, ASTM D 2265/190	
Viscosité de l'huile de base, ASTM D 445	
cSt à 40°C	160
Essai 4-Billes EP, ASTM D 2596, Charge de soudure, Kg	250
Usure 4-Billes, ASTM D 2266, Empreinte, mm	0.4
Charge Timken, ASTM D 2509, Lbs	40
Test anti-rouille, ASTM D 1743	Passe

## Santé et Sécurité

D'après les informations toxicologiques disponibles, ce produit ne doit pas provoquer d'effets adve sur la santé lorsqu'il est utilisé dans l'application prévue et conformément aux recommandat fournies dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS). Les fiches de données de sécurité : disponibles sur simple demande auprès des Services à la Clientèle. Ce produit ne doit pas être ut pour des applications autres que celles pour lesquelles il est destiné. En cas d'élimination de l'huile u veuillez respecter les réglementations en vigueur et protéger l'environnement.

09-2019

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEU

CHEMICAL, BVBA (EMPC)  
POLDERDIJKWEG  
B-2030 Antwerpen  
Belgium

Les caractéristiques typiques sont celles obtenues avec un seuil de tolérance usuel en production ne peuvent être considérées comme des spécifications. Les variations dans des conditions de production normales n'affectent pas les performances du produit attendues quel qu'en soit le site. Les informations contenues dans ce document sont sujet à changement sans avis préalable. Nos produits peuvent ne pas être disponibles localement. Pour plus de renseignements contacter votre représentant local ou visiter notre site [www.ExxonMobil.com](http://www.ExxonMobil.com).

ExxonMobil est constituée de nombreuses filiales et entreprises affiliées, la plupart avec des noms incluant : Esso, Mobil, ExxonMobil. Aucun élément dans ce document ne peut substituer ou remplacer l'individualité corporative des sociétés locales. Elles restent à ce titre comptables et responsables face à des actions locales.

**ExxonMobil**

**Exxon**

**Mobil**



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved