



Mobilmet Série 760

Mobil Industrial , Mali

Huiles entières d'usinage sans chlore anti-brouillard hautes performances

Description

Les Mobilmet série 760 sont des huiles entières d'usinage de très hautes performances. Formulées sans chlore, elles sont destinées à des applications d'usinage sévères et sont corrosives pour le cuivre et alliages. L'utilisation des Mobilmet série 760 permet d'obtenir d'excellents finis de surface, allongement de la durée de vie de l'outil. Très peu colorées, elles permettent aux opérateurs le contrôle visuel de l'usinage. La précision dimensionnelle des pièces est atteinte. Les Mobilmet série contiennent des additifs anti-brouillard efficaces et permanents pour améliorer l'environnement machines.

Avantages

Les Mobilmet série 760 répondent aux dernières exigences en matière d'Hygiène, Sécurité et Environnement (sans chlore et base minérale à très basse teneur en aromatiques)

Caractéristiques	Avantages et bénéfices potentiels
Excellentes performances	Augmentation de la productivité due à un allongement de la durée de vie des outils et à la réduction des temps d'arrêts pour les changer
	Très bons finis de surface, précision des pièces
Excellent pouvoir lubrifiant	Bon pouvoir refroidissant et meilleur rendement : réduction des coûts opérationnels
Lubrifiant multi-opérations	Utilisables dans une large gamme d'applications sur aciers à usinage difficile
Produit transparent	Bonne vision de la pièce et de l'outil
Formule anti-brouillard	Sécurité du poste de travail

Applications

- Mobilmet 763 est recommandée pour les forages profonds (moins de 20 mm de diamètre filetage, le brochage, le taillage d'engrenages et les opérations sur tours automatiques m broches
- Mobilmet 766 couvre, à l'exception du brochage, l'ensemble des opérations d'usinage enlèvement de copeaux telles que filetage, taraudage, fonçage de gorges, décolletage et taill par toutes techniques

Caractéristiques typiques

Mobilmet Série 760	763	766
Viscosité, ASTM D 445		
cSt à 40°C	19.0	34.7
cSt à 100°C	4.2	6.1
Point d'éclair, °C, ASTM D 92	180	205
Densité à 15°C, kg/L, ASTM D 4052	0.87	0.88

Santé et Sécurité

D'après les informations toxicologiques disponibles, ce produit ne doit pas provoquer d'effets adve sur la santé lorsqu'il est utilisé dans l'application prévue et conformément aux recommandat fournies dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS). Les fiches de données de sécurité : disponibles sur simple demande auprès des Services à la Clientèle. Ce produit ne doit pas être ut pour des applications autres que celles pour lesquelles il est destiné. En cas d'élimination de l'huile u veuillez respecter les réglementations en vigueur et protéger l'environnement.

09-2019

MOBIL OIL MALI

Quartier TSF Zone Industrielle, O Box 145

Bamako

+ 223 221 25 97

Les caractéristiques typiques sont celles obtenues avec un seuil de tolérance usuel en production ne peuvent être considérées comme des spécifications. Les variations dans des conditions de production normales n'affectent pas les performances du produit attendues quel qu'en soit le site. Les informations contenues dans ce document sont sujet à changement sans avis préalable. Nos produits peuvent ne pas être disponibles localement. Pour plus de renseignements contacter votre représentant local ou visiter notre site www.ExxonMobil.com.

ExxonMobil est constituée de nombreuses filiales et entreprises affiliées, la plupart avec des noms incluant : Esso, Mobil, ExxonMobil. Aucun élément dans ce document ne peut substituer ou remplacer l'individualité corporative des sociétés locales. Elles restent à ce titre comptables et responsables face à des actions locales.

The ExxonMobil logo, featuring the word "ExxonMobil" in a bold, sans-serif font.The Exxon logo, featuring the word "Exxon" in a bold, sans-serif font.The Mobil logo, featuring the word "Mobil" in a bold, sans-serif font.

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved