



Mobilux™ EP-serien

Mobil Grease , Norway

Smørefett

Produktbeskrivelse

Mobilux™ EP 0, 1, 2, 3, 004 og 023 er en serie med fire industrismøremidler til generelt bruk og to halvtflytende spesialsмørefett. Disse smørefette litiumhydroksylstearat er utviklet for å gi ekstra beskyttelse mot slitasje, rust og vannutvasking De er tilgjengelige i ulike NLGI-klasser fra 00 til 3, med baseoljeviskosi ISO VG 150 og 320.

Mobilux EP 0, 1, 2 og 3 fett anbefales til de fleste typer industribruk, inkludert krevende bruksområder hvor det er høyt enhetstrykk eller støtbelastning. smørefettene gir utmerket beskyttelse mot rust og korrosjon og motstår vannvasking som gjør dem spesielt egnet for utstyr som drives i miljøer med fuktige eller forholdsvis. Mobilux EP 0 og 1 er egnet for sentraliserte systemer. Mobilux EP 2 og 3 er fett til generelt bruk. Fettes anbefalte driftstemperaturområde er fra -20 til 120 °C men de kan brukes ved høyere temperaturer hvis smørehypiggheten økes tilsvarende.

Mobilux EP 004 og Mobilux EP 023 er spesielt godt egnet til smøring av lukkede gir og lagre i dårlig tette de girkasser, foruten mange andre typer industribruk hvor vassgjøljer ikke kan bibeholdes i utstyr som girkasser og kjedekasser, på grunn av lekkasje som følge av slitte eller manglende tetninger. Anbefalt driftstemperaturområde er fra -20 til 120 °C for Mobilux EP 004 og -20 til 120 °C for Mobilux EP 023.

Egenskaper og fordeler

Mobilux EP-fett har en lang historie med dokumentert ytelse og har vist gode resultater når det gjelder korrosjonsbeskyttelse, pumpbarhet ved lave temperaturer og levetid ved høye temperaturer. En Timken OK-belastning på 40 lb viser smøremidlenes belastbarhet og evne til å tåle ekstreme trykk.

- Redusert slitasje under tung og sjokkbelastning samt vibrasjon, for god utstyrspålitelighet og -tilgjengelighet
- Beskyttelse mot rust og korrosjon, samt motstand mot vannutvasking for beskyttelse av utstyr og god smøring selv i nærvær av vann
- Mulighet for lengre levetid i våte miljøer for reduserte lagerkostnader og uventet driftsstans
- Gode pumpeegenskaper i sentraliserte systemer (Mobilux EP 0 og 1)
- Effektiv lekkasjekontroll (Mobilux EP 004 og Mobilux EP 023)

Bruksområder

- Mobilux EP 0 og EP 1 har god pumpeevne ved lav temperatur, og er egnet for bruk i sentrale smøresystemer og på andre bruksområder hvor det kreves god pumpbarhet ved lav temperatur.
- Mobilux EP 2 anbefales for universalsmøring i glide- og radiallagre, føringer og bolter under normale driftsforhold.
- Mobilux EP 3 er et stivere smørefett av NLGI-klasse 3 som anbefales for bruksområder hvor det kreves maksimal beskyttelse mot inntrenging av vann eller forurensninger.
- Mobilux EP 004 og Mobilux EP 023 er spesielt godt egnet for smøring av lukkede gir og lagre i dårlig tette de girkasser på gruvemaskiner som jobber under betingelser med unntak av elmotorgir. Mobilux EP 004 og Mobilux EP 023 er også egnet til mange andre typer industribruk hvor vanlige gjøljer ikke kan bibeholdes i utstyrets girkasser og kjedekasser, på grunn av lekkasje som følge av slitte eller manglende tetninger.

Spesifikasjoner og godkjenninger

Dette produktet har følgende godkjenninger:	MOBILUX EP 0	MOBILUX EP 1	MOBILUX EP 2	MOBILUX EP 3	MOBILUX EP 004	MOBILUX EP 023
SEW-Eurodrive					X	

Dette produktet oppfyller eller overgår kravene til:	ISO VG 150	ISO VG 320	ISO VG 680	ISO VG 1000	ISO VG 1500	ISO VG 2200
DIN 51825:2004-06 - KP 1 K -20		X				

Dette produktet oppfyller eller overgår kravene til:						
DIN 51825:2004-06 - KP 2 K -20			X			
DIN 51825:2004-06 - KP 3 K -20				X		
DIN 51826:2005-01 - GP 000 G -20						>
DIN 51826:2005-01 - GP 00 G -20					X	
DIN 51826: 2005-01 GP0G-10	X					

Typiske produktdata

Egenskap	MOBILUX EP 0	MOBILUX EP 1	MOBILUX EP 2	MOBILUX EP 3	MOBILUX 004	MOBILUX 023
Klasse	NLGI 0	NLGI 1	NLGI 2	NLGI 3	NLGI 00	NLGI 000
Fortykker	Litium	Litium	Litium	Litium	Litium	Litium
Kobberkorrosjon, 24 timer, 100 °C, klassifisering, ASTM D4048	1A	1A	1A	1A		1A
Dråpepunkt, °C, ASTM D2265	190	190	190	190		
Firekuletest, ekstremt trykk, sveisepunkt, kgf, ASTM D2596	250	250	250	250	250	250
Firekuletest, slitasje, ripediameter, mm, ASTM D2266	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,4
Penetrasjon, 60x, 0,1 mm, ASTM D217	370	325	280	235	415	460
SKF Emcor-rusttest, destillert vann, ASTM D6138	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Timken OK last, lb, ASTM D2509	40	40	40	40	40	40
Viskositet ved 100 °C, baseolje, mm2/s, ASTM D445	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	23,4
Viskositet ved 40 °C, baseolje, mm2/s, ASTM D445	160	160	160	160	160	320
Viskositetsindeks, ASTM D2270	91	91	91	91	91	92

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre annet er angitt.

01-2024
Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
<http://www.esso.no>

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker presteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter bør være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com

ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har tilf

å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.

