



Mobil Glygoyle™ 11, 22, 30

Mobil Industrial , Norway

Høytytende smøremiddel

Produktbeskrivelse

Mobil Glygoyle™ 11, 22 og 30 er høytytende polyalkylenglykolbaserte (PAG) smøremidler som sørger for utmerket smøring av utstyr, lager og sirkulasjonssystemer arbeider under ekstreme temperaturer og forhold som ligger langt utenfor mineraloljenes evner. De er skjærstabile og har enestående motstand mot nedbrytning, oksidasjon og dannelse av slam og avleiringer. Oljene har en egenutviklet pakke med tilsetninger som er designet for å gi bedre EP-/slitasjebestand, korrosjons- og rustbeskyttelse samt motstand mot skumming uten å gjøre PAG-baseoljenes egentlige egenskaper dårligere.

Mobil Glygoyle 11, 22 og 30 har veldig høye viskositetsindekser, er voksfrie og har ekstremt lave stivnepunkter. Deres friksjons- og traksjonskoeffisienter (ikke-normmessige gir- eller lagerkontakter) er lavere enn for mineraloljer. Disse eksepsjonelle smøreegenskapene bidrar til å gi lavere driftstemperaturer på i bruksområder.

Mobil Glygoyle 11, 22 og 30 har gitt veldig god ytelse på de mest krevende industrielle bruksområdene i mer enn 25 år. De anbefales for bruk av store produsere av plastkalandere, papirmaskinlagre, kompressorer og gir, og er førstevalget til mange krevende bruksområder.

Egenskaper og fordeler

Smøremidlene i Mobil Glygoyle-serien er globalt anerkjent og verdsatt for sin innovative teknologi og utmerkede ytelse. Disse syntetiske polyglykolproduktene med molekylært design er spesielt valgt for bruk i Mobil Glygoyle 11, 22 og 30, og symboliserer et kontinuerlig engasjement når det gjelder å bruke avansert teknologi for å skape kvalitetsprodukter. En nøkkelfaktor i utviklingen av Mobil Glygoyle 11, 22 og 30 har vært den tette kontakten mellom våre forskere og spesialister samt levertøysprodusenter for å sikre at produktene våre leverer eksepsjonell ytelse på stadig nye områder.

Mobil Glygoyle-produktene var primært utviklet for å tilfredsstille behovene til forskjellige industriutstyr som utsettes for kritisk høye temperaturer, hvor mineralbase og andre syntetiske produkter ikke kan fungere på en tilfredsstillende måte. Tilleggsfunksjoner som lav friksjon og traksjon samt gassabsorpsjonsegenskaper resulterte i bredere industrielle bruksområder. Smøremidlene Mobil Glygoyle 11, 22 og 30 har følgende egenskaper og potensielle fordeler:

Egenskaper	Fordeler og potensiell nytte
Overlegen varme og oksidasjonsstabilitet samt motstand mot dannelse av avleiringer og slam	Lengre levetid på smøremiddelet, økt produksjon, mindre planlagt og ikke-planlagt nedetid Lavere vedlikeholds- og utskiftingskostnader
Lave friksjons- og traksjonskoeffisienter	Reduserte driftstemperaturer, større utstyrseffektivitet og mulighet for redusert strømforbruk og lang tetningstid. Reduserer virkningen av mikroglidning i rullelagre for lengre levetid på rulleelementer
Veldig høy varmeledningsevne	Bidrar til å senke driftstemperaturen og øke levetiden på oljen.
Utmerket flyteevne ved lav temperatur	Muliggjør raskere oppvarming ved lav omgivelsestemperatur, som gir redusert strømforbruk og jevnere drift.
Redusert tannslitasje ved høye temperaturer for både stål-på-stål og stål-på-bronse metallurgier	Reduserte driftskostnader på grunn av mindre slitasje, redusert driftstemperatur og jevnere drift
Redusert absorbering og viskositetsreduksjon med trykksatte hydrokarbongasser	Bedre filmbeskyttelse og lang levetid for naturgasskompressorer
Allsidige egenskaper for industriutstyr	Mulighet for å bruke færre produkter med reduserte lagerkostnader og mindre sjansen for feilsmøring

Bruksområder

Smøremidlene i Mobil Glygoyle-serien anbefales for de fleste krevende driftsforhold i alle typer glide- og rullelagre og lukkede industrigir som drives ved temperaturer opptil 200 °C, inkludert:

- Krevende plastkalanderdrift
- Lager i papirmaskiner som utsettes for høye temperaturer
- Lukkede industrigir – sylindriske, koniske og snekkedrev
- Rotasjons- og stempelkompressorer for luft, naturgass, CO₂ og andre prosessgasser

Bruksmerknader

Smøremidler basert på polyalkylenglykol (PAG) har visse utmerkede smøreegenskaper som er typiske for PAG-baseoljen. PAG-baserte smøremidler har imidlertid begrensninger når det gjelder kompatibilitet med tetnings- og beleggingsmateriale, noen lettmetallegeringer og andre smøremidler. Før bruk av et PAG-smøremiddel bør utstyrproduzenten kontaktes for nærmere bruksinstrukser.

Kompatibilitet med andre smøremidler

Mobil Glygoyle 11, 22 og 30 er ikke kompatible med mineraloljer og mesteparten av syntetiske smøremidler. I tillegg kan det hende at de ikke er kompatible med PAG-type smøremidler avhengig av den bestemte typen PAG-baseolje det er snakk om (f.eks. er Mobil Glygoyle 11, 22 og 30 ikke blandbare med Mobil Glygoyle VG-serien). Mobil Glygoyle 11, 22 og 30 anbefales generelt ikke for bruk i systemer som har vært fylt med mineraloljer eller PAO-baserte syntetiske smøremidler. Det anbefales videre å kontrollere kompatibiliteten når man etterfyller eller bytter eksisterende PAG-oljer med Mobil Glygoyle-produkter. Helst bør man unngå blanding gjennom å tappe, spyle og etterfylle. Ved bytte fra mineralolje eller andre syntetiske produkter til Mobil Glygoyle-produkter er det ytterst viktig at systemet røres grundig og spyles med hensiktsmessige væsker før konvertering. For ytterligere informasjon, ta kontakt med din ExxonMobil-representant.

Vann

Mobil Glygoyle 11, 22 og 30, i likhet med alle PAG-baserte smøremidler, er hygroskopiske og absorberer mer vann enn mineraloljer og syntetiske hydrokarboner. Derfor er det viktig å være ekstra forsiktig slik at PAG-oljene ikke utsettes for altfor mye vann. På grunn av oljenes høye egenvekt synker ikke vann til bunnen av beholdere, men blir værende på overflaten.

Kompatibilitet med tetninger

PAG-baserte smøremidler er ikke kompatible med de fleste standard tetningsmaterialene som brukes for mineraloljer eller syntetiske hydrokarboner. Inkompatible materialer har en tendens til å krympe eller svelle, noe som fører til lekkasje eller skader på tetningen. Når man går over fra mineraloljer eller syntetiske hydrokarboner til Mobil Glygoyle 11, 22 og 30, må det tas hensyn til tetningskompatibiliteten. FKM og VMQ er normalt egnet til bruk med PAG. NBR-materialer kan brukes, men begrenset temperaturområde. I alle tilfeller bør man overveie driftsforhold og variasjoner i egenskapene til elastomerene fra forskjellige produsenter. For best resultat bør utstyr- eller tetningsproduzenten konsulteres for å få råd om kompatibilitet.

Lettmetallegeringer

Mobil Glygoyle 11, 22 og 30, samt PAG-smøremidler passer godt til gir med jern og de fleste ikke-jernbaserte metaller. Mobil Glygoyle-produkter og PAG-smøremidler anbefales imidlertid ikke for bruk i sammenheng med legeringer som inneholder aluminium eller magnesium. PAG-smøremidler kan føre til økt slitasje når de blandes sammen med lettmetallegeringer av denne typen. Kontakt utstyrproduzenten for mer informasjon.

Andre materialer

Maling, belegg og en del plasttyper egner seg ikke sammen med PAG-smøremidler. Tokomponentsmaling (reaktiv maling, epoksyharpiks) er generelt egnet for bruk i innvendig belegg som kommer i kontakt med smøremiddelet. Hvis dette ikke er tilfellet, bør innvendige overflater som kommer i kontakt med smøremiddelet belegges. Materialer som brukes for oljenivåmålere, inspeksjonsdører, osv., bør helst lages av naturlig glass eller polyamid. Andre gjennomskjennelige plastmaterialer som plexiglass, kan svekkes og sprekke under belastning.

Typiske produktdata

Egenskap	MOBIL GLYGOYLE 11	MOBIL GLYGOYLE 22	MOBIL GLYGOYLE 30
Kobberkorrosjon, 24 t, 100 °C, klassifisering, ASTM D130	1B	1B	1B
FZG-slitasjetest, skadetrinn, A/8.3/90, ISO 14635-1	12+	12+	12+
Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	226	229	221

Egenskap	MOBIL GLYGOYLE 11	MOBIL GLYGOYLE 22	MOBIL GLYGOYLE 30
Skum, sekvens I, stabilitet, ml, ASTM D892	0	0	0
Skum, sekvens I, tendens, ml, ASTM D892	5	5	5
Firekuletest, slitasje, ripediameter, mm, ASTM D4172	0,4	0,4	0,4
Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445	11,5	25,1	30,9
Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445	85	177	224
Stivnepunkt, °C, ASTM D97	-45	-41	-41
Rustkarakteristika, prosedyre A, ASTM D665	PASS	PASS	PASS
Egenvekt, 20 °C / 20 °C, ASTM D1298	1,009	1,007	1,006

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre annet er angitt.

05-2020
Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
<http://www.esso.no>

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påv produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produ behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com

ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet h hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTOL

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved