



Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68

Mobil Industrial , Poland

Syntetyczny olej do sprężarek amoniakalnych

Opis produktu

Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68 jest w pełni syntetycznym środkiem smarującym opracowanym specjalnie do wykorzystania w sprężarkach chłodniczych stosow w wysoko wydajnych zakładach, gdzie używa się amoniaku jako środka chłodniczego. Olej MobilGargoyle Arctic SHC NH 68 został sformułowany na bezparafinowych syntetycznych węglowodorów ciekłych typu polialfaolefiny (PAO) oraz syntetycznych alkilobenzenowych olejów bazowych o wyjątkowo odporności na degradację termiczną/oksydacyjną. Nawet w najcięższych warunkach eksploatacyjnych olej Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68 redukuje tworzenie : i osadów, które mogłyby doprowadzić do problemów z zaworami, cofaniem oleju i zatykaniem filtrów.

Właściwości i zalety

Marka smarów Gargoyle Arctic SHC jest znana i ceniona na całym świecie ze względu na swoją innowacyjność i wyjątkowo wysoką efektywność. Mobil Gargoyle SHC NH 68 oferuje następujące właściwości w urządzeniach stosujących amoniak:

Właściwości	Zalety i potencjalne korzyści
Bardzo niska temperatura płynięcia	Umożliwia zachowanie w parowniku niższej temperatury niż byłoby to możliwe przy zastosowaniu k encjonalnych naftenowych olejów mineralnych
Zdolność rozpuszczania	Efekt oczyszczania układu, szczególnie po przejściu z technologii oleju mineralnego
Nie zawiera parafin	Doskonała płynność w niskich temperaturach, nie pozostawia woskowego osadu i wpływa na podw nie wydajności wyparnika
Doskonała stabilność termiczno-oksydacyjna oraz chemicz na	Dłuższa żywotność eksploatacyjna prowadzi do wydłużonego okresu między wymianami oleju i zmn a zakres regularnej konserwacji. To z kolei skutkuje redukcją kosztów eksploatacji
Dobra kompatybilność z materiałami uszczelniającymi uży wanymi wcześniej z olejami mineralnymi	Zmniejszone ryzyko wycieku
Niska lotność	Zapobiega zwiększaniu lepkości, wpływa na zmniejszone zużycie oleju

Zastosowanie

Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68 zalecany jest do użycia w sprężarkach śrubowych i tłokowych, wykorzystujących amoniak jako środek chłodniczy. Produkt jest v mieszalny z olejami mineralnymi, ale po wymieszaniu może stracić swoje specjalne właściwości, proporcjonalnie do stopnia wymieszania z olejem mineralnym. W wypadkach podczas pierwszych sześciu miesięcy stosowania mieszanki zaleca się na przykład monitorowanie stanu oleju i filtra.

Typowa charakterystyka fizykochemiczna

Metoda testowania	Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68
ISO VG	68
Lepkość ASTM D445	
cSt w temp. 40°C	64
cSt w temp. 100°C	8.5
Wskaźnik lepkości ASTM D 2270	111
Ciężar właściwy (w temp. 15 °C) ASTM D1298	0.85
Temp. zapłonu, oC ASTM D93	211
Temp. płynięcia, oC ASTM D97	- 54
Color ASTM D1500	0.5

Metoda testowania	Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68
Korozyja na miedzi, ASTM D 130, po 3 godz. w temp. 100°C	1B
Zawartość wody, ppm, ASTM D 1533	<100

Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa

Na podstawie dostępnych informacji produkt nie ma negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie, o ile używany jest zgodnie ze swoim przeznaczeniem i zalec zawartymi w Karcie Charakterystyki Preparatu Chemicznego (MSDS). Karty Charakterystyki można uzyskać na żądanie u swojego dystrybutora, lub poprzez Intern adresem <http://www.exxonmobil.com>. Produkt nie powinien być używany do innych celów niż jest przeznaczony. Utylizując zużyte oleje należy pamiętać o oc środowiska.

Mobil, Logo ExxonMobil, Mobil oraz logo Mobil i Gargoyle SHC są znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej firm podporządkowanych.

09-2019

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .

Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckie

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.

Al. Jerozolimskie 98

00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: <https://www.mobil.pl/contact-us>

Tel +48 22 556 29 00

Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowi specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość pro Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych infc prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com

ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego doku zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podr ExxonMobil.

