



WYROL™

Mobil industrial , Belarus

Концентрат присадок для прокатного масла, применяемого на станах прокатки алюминия

Описание продукта

Продукты WYROL™ представляют собой широкий ассортимент жидких концентратов присадок для оптимизации фрикционных характеристик масел холодной прокатки таких, как серия SOMENTOR . Они разработаны и предназначены для оптимизации работы станов прокатки алюминия и дости требуемого качества и чистоты обработки поверхности проката.

WYROL 2 представляет собой концентрат ингибитора окисления, применяемый для продления срока службы прокатного масла.

В состав продуктов WYROL 4 и 8 входит присадка, улучшающая смазочную способность прокатного масла, и небольшое количество антиоксидант продукты используются для оптимизации фрикционных свойств масел, применяемых для прокатки алюминия. Они также позволяют операторам прок станов оптимизировать состав таких масел с учетом особенностей конкретного стана.

Продукты WYROL 10, 12 и 15 состоят из комбинации различных присадок, улучшающих смазочную способность прокатного масла, что вместе с ингиби окисления помогает обеспечивать высокоэффективные фрикционные характеристики масел, применяемых для холодной прокатки в различных усл работы.

Продукты WYROL 2, 4, 6, 8, 10 и 12 разработаны согласно требованиям FDA 21 CFR 178.3910(a) «Поверхностные смазочные материалы, применяе производстве металлических изделий» и применяются при прокате фольги или листового материала для пищевой промышленности.

Особенности и преимущества

Продукты серии WYROL имеют следующие преимущества:

Продукты серии WYROL предоставляют пользователям высокую степень гибкости в точном подборе состава прокатных масел с целью полу оптимальных эксплуатационных свойств и достижения оптимальной производительности стана. Это приводит к повышению производства прод требуемого качества и снижению вероятности брака.

- оптимизация производительности прокатного стана и качества готовой продукции;
- может значительно продлить срок службы прокатного масла;
- улучшение качества готовой продукции;
- сокращение количества брака и отходов производства.

Применение

Для обеспечения оптимальных эксплуатационных показателей рекомендуется хранить продукт в теплом месте (30°C) в течение 24 часов использованием; это особенно важно, если продукт длительное время хранился при температуре ниже 5 °C (несколько месяцев).

Спецификации и одобрения

Продукция превосходит следующие требования или соответствует им:	10	12	2	4	6
FDA 21 CFR 178.3910(a)	X	X	X	X	X

Свойства и характеристики

Свойство	2	4	6	8	10	12
----------	---	---	---	---	----	----

Свойство	2	4	6	8	10	12
Внешний вид, AMS 1738	Светлый и прозрачный	Светлый и прозрачный	Светлый и прозрачный	Светлый и прозрачный	Светлый и прозрачный	Светлый и прозрачный
Зольность, % масс., ASTM D482	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005
Плотность при 15°C, г/м3, ASTM D4052	830	795	858	830	840	
Температура вспышки в закрытом тигле (Пенски-Мартенс), °C, ASTM D93	93	93	111	110	80	105
Кинематическая вязкость при 40°C, мм2/с, ASTM D445	2,2					
Число нейтрализации, мг KOH/г, ASTM D974	<0,3	55	<0,2		<0,5	<0,1
Температура застывания, °C, ASTM D97		24	-3	18	6	18

Охрана труда и техника безопасности

<http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>Рекомендации по охране труда и технике безопасности для данного продукта приведены в «Бюллетенях по безопасности», который размещен по адресу

Все используемые здесь товарные знаки являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Exxon Mobil Corporation или одной из дочерних компаний, если не указано иное.

05-2020

ExxonMobil

Exxon

Mobil

ESSO

XTON

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved