



Серия Mobilux™ EP
Mobil Grease , Russia
Пластичная смазка

Описание продукта

Продукты Mobilux™ EP 0, 1, 2, 3, 004 и 023 относятся к семейству смазок с высокими эксплуатационными характеристиками, в которое входят ч универсальных пластичных индустриальных смазок и две полужидкие смазки специального назначения. Данные пластичные смазки, загущ гидроксистеаратом лития, обеспечивают высокоэффективную защиту от износа, ржавления и вымывания водой. Они выпускаются в диапазоне классов до 3 по классификации NLGI с классом вязкости базового масла ISO VG 150 и 320.

Смазки Mobilux EP 0, 1, 2 и 3 рекомендуются для большинства типов промышленного оборудования, включая оборудование, работающее в тяжелом реж условиях высокого удельного давления или ударных нагрузок. Данные пластичные смазки обеспечивают надежную защиту от ржавления и кори обладают стойкостью к вымыванию водой, благодаря чему их предпочтительно использовать в оборудовании, работающем во влажных условиях. Прс Mobilux EP 0 и 1 пригодны для централизованных систем смазки. Продукты Mobilux EP 2 и 3 являются универсальными пластичными сма: Рекомендуемый диапазон рабочих температур составляет от -20°C до 130°C, однако они могут применяться и при более высоких температурах при ус соответствующего увеличения частоты смазывания.

Продукты Mobilux EP 004 и Mobilux EP 023 специально предназначены для смазывания закрытых редукторов и подшипников в картерах с негерметич уплотнением; они также могут применяться в другом промышленном оборудовании, когда обычные редукторные масла не удерживаются в кэ редуктора, цепной коробке и т.п. из-за утечек вследствие износа или отсутствия уплотнений. Рекомендуемый диапазон рабочих температур составл -20°C до 120°C для Mobilux EP 004 и от -20°C до 120°C для Mobilux EP 023.

Особенности и преимущества

Смазки Mobilux EP успешно применяются уже долгое время и продемонстрировали хорошие эксплуатационные показатели в области коррозионной за прокачиваемости при низких температурах и срока службы при высоких температурах. Предельная нагрузка в 40 фунтов на машине трения Ти подтверждает их способность выдерживать нагрузки и предельное давление.

- Снижение износа в условиях тяжелых или ударных нагрузок и вибрации для обеспечения надежности и эксплуатационной готовности оборудования
- Защита от ржавления и коррозии, стойкость к вымыванию водой для защиты и хорошего смазывания оборудования даже в присутствии воды
- Продление рабочего ресурса подшипников во влажных условиях для снижения затрат на подшипники и предотвращения непредвиденных простоев
- Хорошая прокачиваемость в централизованных системах смазки (Mobilux EP 0 и 1)
- Эффективное предотвращение утечек (Mobilux EP 004 и Mobilux EP 023)

Применение

- Смазки Mobilux EP 0 и Mobilux EP 1 обеспечивают хорошую прокачиваемость при низких температурах и пригодны к применению в централизов системах смазки и других системах, где требуются хорошие низкотемпературные характеристики
- Продукт Mobilux EP 2 рекомендуется в качестве универсальной смазки антифрикционных подшипников и подшипников скольжения, вкладышей и па в нормальном режиме эксплуатации
- Продукт Mobilux EP 3 является более густой пластичной смазкой класса 3 по NLGI, рекомендованной к применению там, где требуется максима защита от попадания воды или твердых загрязнений
- Продукты Mobilux EP 004 и Mobilux EP 023 особенно пригодны для смазывания закрытых редукторов и подшипников в картерах с негерметич уплотнением на большинстве типов оборудования подземных горных выработок, за исключением зубчатых передач электродвигателей Продукты Mob 004 и Mobilux EP 023 могут также применяться во многих других отраслях промышленности, когда обычные редукторные масла не могут удержива в картере редуктора, цепной коробке и т.п. из-за утечек вследствие износа или отсутствия уплотнений.

Спецификации и одобрения

Продукция имеет следующие одобрения:	MOBILUX EP 0	MOBILUX EP 1	MOBILUX EP 2	MOBILUX EP 3	MOBILUX EP 004	MOBILUX EP 023
--------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------	----------------

Продукция имеет следующие одобрения:	MOBILUX EP 0	MOBILUX EP 1	MOBILUX EP 2	MOBILUX EP 3	MOBILUX EP 004	MOBILUX EP 023
SEW-Eurodrive					X	

Данная продукция превосходит следующие требования или соответствует им:					
DIN 51825:2004-06 - KP 1 K -20		X			
DIN 51825:2004-06 - KP 2 K -20			X		
DIN 51825:2004-06 - KP 3 K -20				X	
DIN 51826:2005-01 - GP 000 G -20					
DIN 51826:2005-01 - GP 00 G -20					X
DIN 51826: 2005-01 GP0G-10	X				

Свойства и характеристики

Свойство	MOBILUX EP 0	MOBILUX EP 1	MOBILUX EP 2	MOBILUX EP 3	MOBILUX EP 004	MOBILUX EP 023
Класс	NLGI 0	NLGI 1	NLGI 2	NLGI 3	NLGI 00	NLGI 000
Тип загустителя	Литий	Литий	Литий	Литий	Литий	Литий
Коррозия медной пластины, 24 часа при 100°C, ASTM D4048	1A	1A	1A	1A		1A
Температура каплепадения, °C, ASTM D 2265	190	190	190	190		
Испытание на противозадирные свойства в 4-шариковой машине, точка сваривания, кгс, ASTM D2596	250	250	250	250	250	250
Испытание на износ в 4-шариковой машине, диаметр пятна износа, мм, ASTM D2266	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,4
Пенетрация, 60X, 0,1 мм, ASTM D217	370	325	280	235	415	460
Испытание на ржавление SKF, дистиллированная вода, ASTM D6138	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Предельная нагрузка при испытании на машине трения Тимкена, фунты, ASTM D 2509	40	40	40	40	40	40
Вязкость при 100°C, базовое масло, мм2/с, ASTM D445	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	23,4
Вязкость при 40°C, базовое масло, мм2/с, ASTM D445	160	160	160	160	160	320
Индекс вязкости, ASTM D2270	91	91	91	91	91	92

Охрана труда и техника безопасности

Рекомендации по охране труда и технике безопасности для данного продукта приведены в «Бюллетене данных по безопасности», который размещен по адресу <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Все используемые здесь товарные знаки являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Exxon Mobil Corporation или одной из дочерних компаний, если не указано иное.

01-2024

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, подразделение ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA. Настоящая информация относится только к продуктам, поставляемым в Европу, включая Турцию, и страны бывшего Советского Союза.

ООО «Мобил Ойл Лубрикантс» : 123242, Москва, Новинский бульвар, д.31


Вы всегда можете связаться с нами по вопросам, касающимся продуктов Mobil, а также сервисных услуг: <https://www.mobil.ru/ru-ru/contact-us-technical>

+ 7 (495) 232 22 23

Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков, но не являясь составной частью спецификации или норм. На обычном производстве и при изготовлении на разных заводах возможны отклонения, которые не влияют на эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления. Не все продукты могут быть доступны на местном рынке. За дополнительной информацией обращайтесь к местному представителю ExxonMobil или посетите www.exxonmobil.com

ExxonMobil включает в себя множество аффилированных и дочерних компаний, многие из которых содержат в своем наименовании Esso, Mobil или ExxonMobil. Ничто в настоящем документе не подразумевает отмену или преобладания над корпоративной независимостью местных организаций. Ответственность и отчетность за действия на местах остаются за местными аффилированными организациями ExxonMobil.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved