



## Mobil Delvac 1600 Monogrades

Mobil commercial vehicle lube , Ukraine

Высококачественные масла для дизельных двигателей

### Описание продукта

Mobil Delvac 1630, 1640 и 1650 - это сезонные масла для дизельных двигателей, созданные с применением базовых масел, произведенных по передовым технологиям, и сбалансированного пакета присадок. Они рекомендованы ExxonMobil к применению в двигателях с турбонаддувом и промежуточным охлаждением, эксплуатирующихся в тяжелых дорожных и внедорожных условиях, а также для широкого спектра применений, где требуются сезонные масла.

### Особенности и преимущества

Особенности	Преимущества и потенциальные выгоды
Надежная защита от загустевания масла, образования высокотемпературных и шламовых отложений, противодействие старению масла и коррозии	Повышение срока службы двигателя Меньший износ Надежная защита от залегания колец.
Повышенный щелочной резерв	Долговременная защита от износа и отложений Предотвращение образования кислот при применении топлив с повышенным содержанием серы

### Применение

Рекомендуется компанией ExxonMobil для следующих областей применения:

- оборудование с дизельными приводами без наддува и с турбонаддувом;
- автоперевозки легким и тяжелым грузовым транспортом;
- внедорожная техника, эксплуатируемая в строительстве, горной промышленности и сельском хозяйстве.

### Спецификации и одобрения

Продукция имеет следующие одобрения:	1630	1640	1650
Общее одобрение General Electric (письмо зарегистрировано)		X	
MTU, категория масла 2	X	X	
ZF TE-ML 04B	X	X	
ACEA E2		X	
API CF		X	
API SF		X	
MAN 270		X	

Данная продукция рекомендуется для применения там, где требуются:	1630	1640	1650
ACEA E2	X		
Allison C-4	X		
API CF	X		X
API SF	X		X
MAN 270	X		

## Свойства и характеристики

Свойство	1630	1640	1650
Класс	SAE 30	SAE 40	SAE 50
Зольность сульфатная, % вес., ASTM D874	1,4	1,4	1,4
Плотность при 15,6°C, г/см <sup>3</sup> , ASTM D4052	0,89	0,89	0,896
Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °C, ASTM D 92	230	239	290
Кинематическая вязкость при 100°C, мм <sup>2</sup> /с, ASTM D445	11,5	14,1	19,5
Кинематическая вязкость при 40°C, мм <sup>2</sup> /с, ASTM D445	90	132	202
Температура застывания, °C, ASTM D97	-30	-21	-18
Общее щелочное число, мг KOH/г, ASTM D 2896	12	12	12
Индекс вязкости, ASTM D2270	117	112	110

## Охрана труда и техника безопасности

Рекомендации по охране труда и технике безопасности для данного продукта приведены в «Бюллетене данных по безопасности», который размещен по адресу <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Все используемые здесь товарные знаки являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Exxon Mobil Corporation или одной из ее дочерних компаний, если не указано иное.

11-2020

Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков, но не являются составной частью спецификации или норм. На обычном производстве и при изготовлении на разных заводах возможны отклонения, которые не влияют на эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления. Не все продукты могут быть доступны на местном рынке. За дополнительной информацией обращайтесь к местному представителю ExxonMobil или посетите [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

ExxonMobil включает в себя множество аффилированных и дочерних компаний, многие из которых содержат в своем наименовании Esso, Mobil или ExxonMobil. Ничего в настоящем документе не подразумевает отмену или преобладания над корпоративной независимостью местных организаций. Ответственность и отчетность за действия на местах остаются за местными аффилированными организациями ExxonMobil.

**ExonMobil**



© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved