Mobil

โมบีลาร์มา 700 ซีรีส์

Mobil Industrial , Thailand

ป้องกันสนิมได้สมรรถนะสูง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

โมบีลาร์มา 700 ซีรีส์มีสารกันสนิมพิเศษ 3 ชนิดที่ใช้งานได้กับอุปกรณ์หลายชนิดรวมทั้งงานเก็บรักษาและระหว่างการทำงานควรใช้โมบีลาร์มา 777 และ 778 กับแผ่นรีดเย็นและม้วนเหล็กแผ่นในอุตสาหกรรมโลหะควรใช้โมบีลาร์มา 798 กับงานหล่อลื่นและป้องกันสนิมของลวดสลิงในอุตสาหกรรมงานก่อสร้างงานเหมืองและงานเรือเดินสมุทรโมบีลาร์มา 700 ซีรีส์ทดแทนน้ำได้ดีและเป็นของเหลวชั้นบางที่ปกป้องผิวแม้อยู่ในภาวะยุ่งยากรวมทั้งมีความชื้นสูงและกระทบกับกรดและไอที่กัดกร่อน

โมบีลาร์มา 777 และ 778 สร้างฟิล์มน้ำมันเปียกและบางมากที่ไม่เหนียวเหนอะหนะจนจับกับสิ่งสกปรกหรือสิ่งแปลกปลอมอื่นๆป้องกันแผ่นและม้วนเหล็กได้ถึง 12 เดือนแม้อยู่ในภาวะยุ่งยากรวมทั้งความชื้นที่เปลี่ยนแปลงและไอกรดที่อาจพบในบริเวณที่จุ่ม

โมบีลาร์มา 798 สร้างฟิล์มคล้ายจาระบีที่ปกป้องลวดสลิงจากการกัดกร่อนของไอเกลือและบรรยากาศที่มีความชื้นใช้ได้ผลดีในอุณหภูมิสูงซึ่งพบที่ทะเลและให้การปกป้องจากกรดอ่อนๆยึดหยุ่นที่ –35oC และไม่ไหลที่ 60oC ทนแรงเหวี่ยงในงานความเร็วสูงและยึดจับโดยไม่เหนียวเหนอะหนะฟิล์มประสานตัวเองได้และไม่แตกตัว

ลักษณะสำคัญ และประโยชน์

โมบีลาร์มา 777 และ 778 ให้การปกป้องแผ่นและม้วนเหล็กรีดเย็นก่อนแปรรูปและระหว่างการเก็บรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดให้การปกป้องเพิ่มเติมทำให้เก็บรักษาในภาวะที่เป็นของเสียและเศษวัสดุน้อยลง

โมบีลาร์มา 798 ใช้ได้ดีในระหว่างเส้นลวดสลิงให้การหล่อลื่นและเป็นชั้นฟิลม์ป้องกันที่ดีเยี่ยมคุณสมบัติเหล่านี้ลดการสึกหรอและยืดอายุของลวดสลิงและลดค่าบำรุงรักษาเนื่องจากการใช้งานเข้าได้กับวัสดุชุบลวดสลิงอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตง่ายและประหยัดต่อการใช้งาน

ลักษณะสำคัญ	ข้อดีและคุณประโยชน์
ป้องกันสนิมและการกัดกร่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	เกิดความสูญเสียน้อยลงและลดต้นทุน
ใช้งานได้ง่าย	เกิดความสูญเสียน้อยลงและลดต้นทุน
ประหยัดต่อการใช้งาน	ครอบคลุมและปกป้องได้ดีด้วยฟิล์มบาง

การใช้งาน

ควรใช้โมบีลาร์มา 777 และ 778 กับ
- ผิวปกป้องของแผ่นและม้วนเหล็กรีดเย็น
- ผิวคลุมชิ้นส่วนแม่นยำสูงและอุปกรณ์เพื่อการเก็บรักษา
- น้ำมันหล่อลื่นแม่พิมพ์ (โมบีลาร์มา 778) ในงานเพรสเบาบางแบบ

ควรใช้โมบีลาร์มา 798 ซีรีส์กับ
- การหล่อลื่นและรักษาลวดและเส้นใยเลื่อน
- การชุบลวดสลิงในระหว่างการผลิต

คุณสมบัติ ทั่วไป

โมบีลาร์มา 700 ซีรีส์	777	778	798
ความหนืด, ASTM D 445			
cSt ที่ 40°C	18	39	
cSt ที่ 100°C			23.1
จุดไหลเท, °C, ASTM D 2265			63
จุดไหลเท, °C, ASTM D 97	-6	-3	
จุดวาบไฟ, °C, ASTM D 92	120	190	238

โมบีลาร์มา 700 ซีรีส์	777	778	798
ความหนาแน่นที่ 15.6 °C, คำนวณ, ปอนด์/แกลลอน			7.36
ความถ่วงจำเพาะ, ASTM D 1298	0.860	0.880	

สุขภาพและความปลอดภัย

จากข้อมูลที่มีอยู่ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ไม่คาดว่าจะเกิดผลร้ายต่อสุขภาพหากใช้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และปฏิบัติตามคำแนะนำในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS) สามารถขอ MSDS ได้จากสำนักงานขายหรือผ่านทางอินเตอร์เน็ตผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ไม่ควรนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ ควรกำจัดผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วอย่างระมัดระวังเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม.

รูปโลโก้โมบิล รูปม้าบิน และโมบิลาร์มาเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทเอ็กซอนโมบิลหรือบริษัทในเครือ

09-2562
ExxonMobil Marketing (Thailand) Limited

3195/26, 22nd Floor, Rama IV Road

Klong Ton, Klong Toey District

Bangkok 10110

Thailand

+66 2 407 4000

http://www.exxonmobil.com

คุณสมบัติทั่วไปเป็นคุณสมบัติปกติที่ได้จากความทนทานการผลิตและไม่จัดอยู่ในข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ อาจพบความแตกต่างในคุณสมบัติซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในระหว่างการผลิตและในตำแหน่งสถานที่ต่างๆ ข้อมูลที่ระบุ ณ ที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อาจไม่มีผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้วางจำหน่ายในท้องถิ่นของท่าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ExxonMobil ในประเทศของคุณหรือเข้าไปที่ www.exxonmobil.com ExxonMobil ประกอบด้วยบริษัทในเครือและบริษัทสาขามากมาย ที่มักจะมีส่วนหนึ่งของชื่อ Esso, Mobil, หรือ ExxonMobil อยู่ด้วย ข้อมูลในเอกสารทั้งหมดไม่มีเจตนาที่จะยกเลิกหรือแทนที่การแยกออกจากกันของบริษัทในท้องถิ่น ความรับผิดชอบในการดำเนินการภายในท้องถิ่น และภาระความรับผิดยังคงเป็นหน้าที่ของบริษัทสาขาท้องถิ่นของ ExxonMobil

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved