



## Mobil Pyrotec™ HFD 46B (モービル パイロテック HFD 46B)

Mobil Industrial , Japan

難燃性油圧作動油

### 製品の概要

Mobil Pyrotec™ HFD 46Bは、リン酸エステル系の高性能な自己消火性の難燃性油圧作動油です。Mobil Pyrotec HFD 46Bはリン酸トリキシリル(TXP)を含みません。

Mobil Pyrotec HFD 46Bは、ISO 20823のマニホールド点火試験などの耐火性に関する厳しい試験で評価されています。他の種類の合成系または鉱物系の難燃性油圧作動油と比較して、Mobil Pyrotec HFD 46Bは、より高い発火温度(700°C以上)を示すため、発火が非常に困難です。点火した場合でも、炎は自己消火されます。

Mobil Pyrotec HFD 46Bは、特別に精製されたリン酸基油と添加剤から処方されており、酸化安定性と潤滑特性が改善されています。泡立ち性、放気性、抗乳化性などの物理特性は、タービンメーカーの規格値に適合するように調整されています。

### 製品の特長と利益

特長	長所と期待できる利益
FM承認によって認められた高い発火点と自己消火性能	耐火性が重要である用途で優先的に選択できる
リン酸トリキシリル(TXP)を含まない処方	将来の安全、健康、環境規制に準拠
優れた酸化安定性	オイル寿命の延長に貢献
優れた耐摩耗性能	機械部品の寿命延長に貢献

### 用途

Mobil Pyrotec HFD 46Bは、以下のような耐火性が重要な用途での使用が推奨されます。

- ・ 特に高性能油圧作動油が要求される、蒸気タービンの電子油圧ガバナ制御装置
- ・ 火災の危険性がある条件で稼働する油圧システムや循環系潤滑システム
- ・ ガスタービン、ターボコンプレッサー、原子炉冷却ポンプ、発電機などのその他の用途

Mobil Pyrotec HFD 46BはMobil Pyrotec HFD 46と完全に相溶性があります。

Mobil Pyrotec HFD 46Bの使用時には、以下について特別な注意を払う必要があります。

- ・ システムの運転温度: 通常温度は50~65°Cで管理し結露を避け、局所的に高温となる場合でも150°C未満を維持する
- ・ 鉱油系オイル、従来のソリュブル型エマルジョン、W/O型エマルジョン、または水グリコール液の交換時のフラッシング手順
- ・ エラストマーとの適合性(例えば、Mobil Pyrotec HFD 46Bは、ネオプレン、ニトリル、およびシリコン材との併用は推奨されませんが、ブチルゴムやバイトンなどのシール・ホース材とは適合性があります)
- ・ 一般塗料、エナメル、ワニスとの適合性(例えば、Mobil Pyrotec HFD 46Bは、アクリル系、ラテックス系、フェノール系の樹脂塗料との併用は推奨されませんが、例えば、エポキシ系塗料とは適合性があります)

詳細は、ExxonMobil Japanの担当者にお問い合わせください。

## 規格および承認

### この製品は次の承認を得ています：

FM Global Approvals Class 6930

SiemensTLV 9012 02

SiemensTLV 9012 03

Mitsubishi Power LtdMS04-MA-CL004 (Rev.6)

### この製品は、次の工業規格を満たすか、またはそれを上回ります：

GE PowerGEK 46357H

## 代表性状

Mobil Pyrotec™ HFD 46B	
粘度グレード	ISO 46
動粘度@40°C、mm <sup>2</sup> /s、ISO 3104	43.5
引火点、クリーブランド開放式試験、°C、ISO 2592	258
泡立ち試験、シーケンスII、泡立ち度、ml、ISO 6247	15
泡立ち試験、シーケンスII、安定度、ml、ISO 6247	0
水分離性、分、ISO 6614	5
全酸価、mgKOH/g、ISO 6619	0.04
体積抵抗率@20°C、MOhm.m、IEC 60247	340
水分、wt %、ISO 760	0.06
塩素、ppm、IP 510/04	5
外観	透明
汚染度、レーティング、ISO 4406	-/15/12(最大)

## 健康と安全

本製品の健康と安全に関する情報については、<https://sds.exxonmobil.com/>にある安全データシート(SDS)をご覧ください。  
特に明記されていない限り、ここで使用されている商標は全て、Exxon Mobil Corporationまたは同社の子会社の商標または登録商標です。

05-2023

ExxonMobil Japan Godo Kaisha

Shinagawa Grand Central Tower

2-16-4, Konan, Minato-Ku,

Tokyo, 108-8218,

Japan

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

**ExxonMobil**



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved