



MOBIL JET OIL CI

ExxonMobil Aviation , Ecuador

Aceite avanzado totalmente sintético para turbinas

Descripción del producto

Mobil Jet™ Oil CI es un lubricante de alto rendimiento para turbinas de gas de tipo aeronáutico, basado en la probada tecnología de formulación Mobil Jet Oil II que actualizado para incluir aditivos adicionales para una mejor protección contra el óxido y la corrosión en entornos operativos severos. Califica como "Inhibido corrosión" (CI) según la especificación MIL-PRF-23699 y está aprobado para su uso en aplicaciones militares y comerciales que requieren este nivel de desempeño.

Propiedades y beneficios

Mobil Jet Oil II está formulado para cumplir con los exigentes requisitos de las turbinas de gas aeronáuticas que operan bajo una amplia gama de condiciones severas de operación, entre ellas entornos de agua salada severamente corrosivos.

Propiedades	Ventajas y posibles beneficios
Excelente estabilidad térmica y a la oxidación	Ayuda a reducir la formación de depósitos de carbón y lodo Mantiene la eficiencia del motor y prolonga la vida útil del motor
Excelente protección contra la corrosión	Protege contra la herrumbre y la corrosión. Ayuda a prolongar la vida útil de los engranajes y los cojinetes
Conserva la viscosidad y la resistencia de la película en un amplio rango de temperaturas	Proporciona lubricación efectiva a altas temperaturas de operación
Químicamente estable	Ayuda a reducir las pérdidas por evaporación y disminuye el consumo de aceite
Bajo punto de fluidez	Facilita el arranque en condiciones de baja temperatura ambiente

Aplicaciones

Mobil Jet Oil CI se recomienda para motores aeronáuticos de turbina de gas de los tipos turborreactor, turbofán, turbohélice y turbosé (helicóptero) en servicio: comerciales como militares. También se recomienda para los motores de turbina de gas de tipo aeronáutico utilizados en aplicaciones industriales o marinas donde requiere una protección adicional contra la corrosión causada por el agua salada. Mobil Jet Oil CI cumple con la clasificación de "Inhibidor de la corrosión" (CI) especificación militar de EE. UU. MIL-PRF-23699. También es compatible con otros lubricantes sintéticos para turbinas de gas que cumplan con MIL-PRF-23699; embargo, no se recomienda mezclar con otros productos dado que la mezcla daría como resultado una pérdida de las propiedades de desempeño de Mobil Jet Oil CI. Mobil Jet Oil CI es compatible con todos los metales utilizados en la construcción de turbinas de gas, así como con el caucho F (Viton A), el caucho H (Buna N) y los materiales de sellado a base de silicona.

Especificaciones y aprobaciones

Este producto cuenta con las siguientes aprobaciones:
MIL (US) MIL-PRF-23699-CI

Propiedades y especificaciones

Propiedad	
Color, ASTM D1500	3,5

Propiedad	
Espuma, secuencia III, tendencia, ml, ASTM D892	0
Cambio en la viscosidad cinemática, 72 h @ -40 C, %, ASTM D2532	1
Agua, ppm, ASTM E1064	70
Viscosidad cinemática @ 100 C, mm2/s, ASTM D445	5
Viscosidad cinemática @ 40 C, mm2/s, ASTM D445	25
Viscosidad cinemática @ -40 °C, mm2/s, ASTM D445	10690
Número ácido total, mgKOH/g, ARP 5088	0,27
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92	270
Punto de fluidez, °C, ASTM D5950	-63
Pérdida por evaporación, 6,5 h, 204 C, % en masa, ASTM D972 (mod)	4,1
Espuma, secuencia I, tendencia, ml, ASTM D892	0
Espuma, secuencia II, tendencia, ml, ASTM D892	0
Fósforo, mg/kg, ASTM D5185	2740

Seguridad e Higiene

Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Ficha de Seguridad del Material (FDS) @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus subsidiarias que se indique lo contrario.

08-2023

TERPEL-LUBRICANTES ECUADOR S.A.S.

Av. Joaquin Orrantia 125 y Av. de las Américas, Edificio Solaris, Piso 12, Oficinas 801-812, Guayaquil, Ecuador

Teléfono: (593) 4-3811980

Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification. Typical Properties may vary slightly

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved