



## Mobil Avrex S Turbo 256

ExxonMobil Aviation, Paraguay

Lubricante para turbinas de gas de aviación

### Descripción del producto

Mobil Avrex S Turbo 256 para turbinas de gas es una combinación de un fluido sintético muy estable y un singular paquete de aditivos químicos. La combinación proporciona excepcional estabilidad térmica y oxidativa para resistir el deterioro y la formación de depósitos tanto en la fase líquida como en la de vapor, además de una excelente resistencia a la formación de espuma.

El rango operativo efectivo del Mobil Avrex S Turbo 256 está entre -54°C y 176°C (-65°F y 350°F). El punto de fluidez está por debajo de -60°C (-75°F). El producto tiene un alto calor específico a fin de asegurar la buena transferencia de calor de las partes del motor enfriadas por el aceite. En extensas pruebas de laboratorio y en evaluaciones en vuelo, el aceite Mobil Avrex S Turbo 256 ha exhibido una excelente estabilidad de la masa de aceite a temperaturas de hasta 176°C (350°F). La tasa de evaporación a estas temperaturas es lo suficientemente baja para prevenir la excesiva pérdida de volumen.

### Aplicación

Mobil Avrex S Turbo 256 está recomendado para motores de turbinas de gas de aviación en servicio comercial y militar, y en particular en situaciones donde las temperaturas de arranque están por debajo de -40°C (-40°F). El producto está aprobado contra la especificación militar de los EE. UU. MIL-PRF-7808, Grado 3, y por los siguientes fabricantes de motores y accesorios:

Aprobaciones para motores y accesorios

Aprobado en equipos que especifican lubricantes MIL-PRF-7808 (última revisión) de 3 centistokes. Mobil Avrex S Turbo 256 es compatible con otros lubricantes de turbinas de gas sintéticos que cumplen con las especificaciones MIL-PRF-7808 o MIL-PRF-23699. Sin embargo, no se recomienda mezclarlo con otros productos ya que la mezcla causaría alguna pérdida de las características de desempeño del aceite Mobil Avrex S Turbo 256. El producto es compatible con todos los metales usados en la construcción de turbinas de gas, así como con el caucho F (Viton A), caucho H (Buna N), y caucho FVMQ (fluorosilicona).

### Ventajas

Es especialmente apto para usarse en situaciones donde temperaturas extremadamente bajas restringen el uso de aceites de motor de viscosidad más alta.

### Propiedades típicas

| Avrex S Turbo 256                      |           | Requisitos de la especificación MIL-PRF-7808 Grado 3 |
|--|-----------|--|
| Número de Producto                     | 49423-7   | -  |
| Viscosidad                             |           |  |
| cSt a 100°C (212°F)                    | 3,3       | 3,0 min  |
| cSt at 40°C (104°F)                    | 13,3      | 11,0 min   |
| cSt a -51°C (-60°F) después de 3 hr    | 10.459    | 17.000 max   |
| cSt a -51°C (-60°F) después de 72 hr   | 10.495    | 17.000 max   |
| Punto de inflamación, °C (°F)          | 224 (435) | 210 (410) min  |
| Punto de combustión, °C (°F)           | 256 (493) | -  |
| Punto de fluidez, °C (°F)              | -60 (-75) | -  |
| Gravedad específica, 15/15°C (60/60°F) | 0,9634    | -  |
| Número ácido total (TAN), mg KOH/g     | 0,03      | 0,30 max   |
| Pérdida por evaporación, %             |           |  |

| Avrex S Turbo 256                  |      | Requisitos de la especificación MIL-PRF-7808 Grado 3 |
|------------------------------------|------|--|
| 6,5 hr at 204°C (400°F)            | 19,6 | 30 max   |
| Espuma, volumen/tiempo de colapso  |      |  |
| Estática, ml/seg                   | 20/6 | 100/60 max   |
| Dinámica, ml/seg                   | pasa | 100/60 max   |
| Hinchamiento de caucho             |      |  |
| Caucho H, 168 hrs. a 70°C (158°F)  | 28,6 | 12-35  |
| Caucho F, 72 hrs. a 175°C (347°F)  | 19,1 | 2-25   |
| Caucho FS, 72 hrs. a 150°C (302°F) | 10,6 | 2-25   |

## Seguridad e Higiene

Basado en la información disponible, no se prevé que este producto produzca efectos adversos a la salud cuando se utiliza para los fines previstos y de acuerdo con las recomendaciones detalladas en la Hoja de Datos de Seguridad Material (MSDS). Los MSDS están disponibles a través de su oficina de ventas local, o a través de la Internet. Este producto no deberá ser usado para fines distintos a los previstos. Al desechar el producto usado, tenga cuidado en proteger al medio ambiente.

El logotipo ExxonMobil, Mobil y Avrex S Turbo son marcas de fábrica de Exxon Mobil Corporation, o una de sus filiales.

12-2019

Exxon Mobil Corporation

22777 Springwoods Village Parkway

Spring TX 77389

<http://www.exxonmobil.com>

Disclaimer : Estos valores no constituyen una especificación . Debido a continuas investigaciones y desarrollo de nuevos productos , la información contenida en la presente , puede estar sujeta a alteraciones sin necesidad de previio aviso.

**ExxonMobil**

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved