



Plastol 537

ExxonMobil Specialties , Belgium

Description du produit

Plastol 537 est une huile minérale paraffinique faiblement colorée, satisfaisant aux exigences de pureté définies par la FDA (Food and Drug Administration) américaine au chapitre 21 CFR 178.3620(c). Bien que moins raffinée que d'autres huiles blanches techniques Plastol, cette huile présente une couleur et une stabilité de couleur sensiblement meilleures que celles des huiles conventionnelles de process pour caoutchouc.

La qualité des huiles blanches ExxonMobil est garantie à chaque livraison. Ces produits sont fabriqués et contrôlés conformément au système de gestion de la qualité des produits ExxonMobil et la norme ISO 9000 ou un standard équivalent.

Applications

Élastomères

Plastol 537 est recommandée comme huile d'extension dans les EPDM ou les TPO (Thermoplastics Olefinics) et les (Thermoplastic Vulcanisates) à base d'EPDM. Comparée aux huiles d'extension conventionnelles, cette huile procure une meilleure stabilité de couleur et des caractéristiques mécaniques des balles d'EPDM au cours de leur stockage. Plastol 537 est également bien adaptée à la vulcanisation aux peroxydes de l'EPDM ou des TPV (EPDM), grâce à une très faible teneur en soufre, résultat d'un haut degré de raffinage.

Propriétés et Spécifications

Plastol 537 satisfait aux exigences des réglementations suivantes :

- USA FDA 21 CFR 178.3620(c), Mineral Oil

Les valeurs typiques peuvent légèrement varier et les spécifications peuvent être sujettes à modification.

Propriété	Méthode de test	Valeur typique	Min.	Max.
-----------	-----------------	----------------	------	------

Aspect	Visuelle		Aspect clair et limpi de	
Couleur, ASTM	ASTM D 1500	0,5		1,
Viscosité cinématique @ 40°C, mm²/s	ASTM D 445		90	1
Viscosité cinématique @ 100°C, mm²/s	ASTM D 445	11,4		
Masse volumique @ 15°C, kg/m³	ASTM D 4052	880		
Point d'écoulement, °C	ASTM D 97			-5
Point d'éclair, °C	ASTM D 92		240	
Viscosity-Gravity Constant	ASTM D 2501	0,809		
Volatilité, % poids évaporé @163°C, 5 h eures	ASTM D 6	0,15		
Teneur en soufre, % poids	ASTM D 4294			0,
Type de carbone, %	ASTM D 2140			
Paraffinique		66		
Naphténique		29		
Aromatique		5		

Santé et Sécurité

Les informations détaillées en matière de santé et de sécurité pour ce produit sont fournies dar
Fiche de Données de Sécurité (Material Safety Data Sheet), disponible sur demande par l'interméd
de votre représentant commercial local ou à l'adresse www.ExxonMobil.com.

Autres informations

ExxonMobil fournit une gamme complète d'huiles blanches, huiles de procédé, paraffines, bitume
autres lubrifiants, combustibles et produits chimiques dans le monde entier. Contactez v
représentant local ExxonMobil ou contactez-nous à l'adresse www.ExxonMobil.com pour obtenir
d'informations sur les autres produits.

Le symbole ExxonMobil ainsi que toute autre marque apparaissant sur l'information sont des marques du Groupe Exxon Mobil ou d'une de ses filiales.

09-2019

ExxonMobil Petroleum & Chemical BV

Polderdijkweg, 2030 Antwerp, Belgium

Tel. +32-2-239.3111

Toute l'attention possible a été portée à la préparation de cette Fiche. Sous réserve des lois réglementés localement applicables, toutes garanties juridiques expresses ou implicites, quant à précision de l'information sont exclues, et toute responsabilité concernant l'exactitude et l'exhaustivité de l'information est déclinée.

ExxonMobil

Exxon

Mobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved