



Prowaxx™ 1088 HS

ExxonMobil Specialties , Canada

Description

Prowaxx 1088 HS est une cire molle hydrofine à point de fusion très bas. Elle est destinée à servir de composant dans une émulsion ou un mélange final de cires. La cire Prowaxx 1088 HS est une substance cireuse, molle et translucide à l'état solide et un liquide clair, à faible viscosité lorsqu'elle est fondue. Elle est obtenue comme le coproduit du déshuilage de la cire entièrement raffinée et est ensuite hydrofinie par voie catalytique pour avoir une couleur blanche exceptionnelle. Il s'agit d'un mélange composé principalement d'hydrocarbures d'iso-paraffines ramifiés et de paraffines normales.

Prowaxx 1088 HS répond aux exigences des normes de la Food and Drug Administration (FDA) pour les substances en contact indirect avec les aliments et contient un inhibiteur d'oxydation visant à améliorer la stabilité.

Les cires ExxonMobil sont produites et contrôlées selon le système de gestion de la qualité des produits d'ExxonMobil, la norme EN ISO 9000 ou une norme équivalente.

Applications

Prowaxx 1088 HS est utilisée dans une large gamme d'applications, sous réserve des lois et règlements en vigueur dans chaque juridiction* : Il incombe à l'utilisateur de s'assurer qu'elle convient à chaque application.

- Mélanges de cires pour bougies
- Émulsions et mélanges de cires
- Allumeurs et rondins
- Matière première pour les lubrifiants et graisses
- Contrôle des poussières pour les granules de toiture, les routes, les engrais et autres

*L'utilisateur doit s'assurer de la conformité aux règlements en vigueur.

Règlementations et revendications

PROWAXX 1088 HS satisfait les exigences de:

FDA 21 CFR 178.3710

Propriétés et spécifications

Propriété	Méthode standard (a)	Min.	Max.
Couleur Saybolt	ASTM D156	+28	
Point d'éclair, Cleveland à vase ouvert, °C	ASTM D92	204	
Point de congélation, °C	ASTM D938	36	48
Odeur, cire	ASTM D1833		1

Remarque 1 : Les produits sont certifiés respecter les valeurs indiquées à leur mise en marché. Les valeurs véritables peuvent dévier à l'intérieur de la

valeur de reproductibilité établie de la méthode d'essai indiquée.

Remarque 2 : Aux fins de déterminer la conformité à une spécification, les valeurs observées ou calculées seront arrondies à l'unité la plus proche dans le dernier chiffre le significatif utilisé dans l'expression de la valeur limite, conformément à la méthode de la norme ASTM E 29

(a) Au lieu de la méthode d'essai standard, d'autres méthodes d'essai peuvent être utilisées pour la certification de la propriété d'un produit.

Santé et sécurité

Les recommandations relatives à la santé et la sécurité de ce produit se trouvent sur la fiche de données de sécurité (FDS) @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Toutes les marques de commerce utilisées dans les présentes sont des marques de commerce ou des marques déposées d'Exxon Mobil Corporation ou de l'une de ses filiales, sauf indication contraire.

03-2023

Pétrolière Impériale

Division Produits pétroliers et chimiques

Lubrifiants et produits spéciaux

240 Fourth Ave. SW

B.P. 2480, Station M

Calgary AB T2P 3M9

1-800-268-3183

Les présentes données peuvent être modifiées sans préavis. Le plus grand soin a été pris lors de la préparation de cette information. Dans la mesure permise par la loi, l'Impériale décline toute responsabilité quant aux garanties et/ou représentations, expresses ou implicites, portant sur l'exactitude de l'information et son adéquation à une fin particulière. Tous les produits peuvent ne pas être disponibles localement. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser à Imperial Oil ou visiter www.imperialoil.ca.

ExxonMobil compte de nombreuses sociétés affiliées, dont plusieurs ont un nom qui comprend Esso, Mobil ou ExxonMobil. Aucune disposition contenue dans les présentes ne vise à annuler ou à remplacer l'autonomie des sociétés du groupe. Les filiales d'ExxonMobil sont responsables de ce qui se fait localement.

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO ENERGY

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved