ExxonMobil

PROWAX™ 610

ExxonMobil Specialties , Poland

Gacz parafinowy

Opis produktu

Prowax 610 to produkt o niskiej temperaturze topnienia należący do asortymentu gaczów parafinowych i parafiny w łuskach Prowax. Jest to półprzezro krystaliczny materiał w stanie stałym, a po stopieniu staje się przezroczystą cieczą o barwie od słomkowożółtej do bursztynowej. Otrzymuje się go z ropy naftc wyniku starannie kontrolowanego procesu rafinacji. Prowax 610 składa się z mieszaniny zwykłej parafiny o prostym łańcuchu i rozgałęzionych węglowo izoparafinowych.

Parafiny ExxonMobil produkuje się i kontroluje zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością Produktów ExxonMobil, normą EN ISO 9000 lub równoważną.

Zastosowania

Prowax 610 nadaje się do następujących zastosowań, z zastrzeżeniem przepisów obowiązujących w każdej jurysdykcji*

- Emulsje parafinowe
- Mieszanki parafinowe

* Użytkownik musi sprawdzić zgodność z obowiązującymi przepisami

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne	Norma/Metoda	Min.	Maks.
Lepkość kinematyczna w 100°C, mm2/s	ASTM D445	3.5	4,5
Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, °C	ASTM D92	204	
Temperatura krzepnięcia, °C	ASTM D938	46,0	56,0
Zawartość oleju,% wagi	ASTM D721		25
Barwa ASTM	ASTM D1500		2,0

Uwaga 1: Produkty są certyfikowane w momencie dopuszczenia, aby spełniały podane wartości. Rzeczywiste wartości mogą różnić się w ramach us odtwarzalności określonej metody badawczej.

Uwaga 2: W celu określenia zgodności ze specyfikacją, wartości zaobserwowane lub obliczone zaokrągla się do najbliższej jednostki ostatniej znaczącej cyfry uży do wyrażenia wartości granicznej zgodnie z metodą ASTM E 29.

a) Zamiast standardowych metod badawczych do celów certyfikacji właściwości produktu można stosować alternatywne metody badawcze.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

02-2022
ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe
Hermeslaan 2
1831 Machelen
BELGIUM
+32-2-722-2111
http://www.exxonmobil.com

Every care has been taken in the preparation of this information. To the extent permitted by applicable law, all warranties and/or representations, express or implie

the accuracy of the information are disclaimed, and no liability is accepted for the accuracy or completeness of the same.

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved