Prowaxx[™]1663 SW Page 1 of 2

ExonMobil

Prowaxx™1663 SW

ExxonMobil specialties, Belarus

Описание продукта

PROWAXX 1663 SW это продукт с высокой температурой плавления в линейке сырых и чешуйчатых нефтяных парафинов Prowaxx. Это полупрозрачный кристаллический материал в твердом состоянии и желтая прозрачная жидкость в расплавленном. Продукт производится из нефти в ходе тщательно контролируемого процесса переработки и в основном состоит из смеси нормальных парафинов и разветвленных изопарафиновых углеводородов.

Парафины ExxonMobil производятся и контролируются в соответствии с требованиями Системы управления качеством продукции ExxonMobil, стандарта EN ISO 9000 или эквивалентного стандарта

Применение

PROWAXX 1663 SW может применяться в следующих продуктах, согласно действующим в каждой юрисдикции законодательным и нормативным актам*:

- Искусственные дрова
- Парафиновые эмульсии
- Парафиновые смеси

Свойства и характеристики

Свойство	Стандартная методика	Мин.	Макс.
Цвет по колориметрии ASTM	ASTM D6045		6,0
Температура застывания, °С	ASTM D938	68,0 (154,4)	81,0 (177,8)
Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °C (F)	ASTM D92	232(450)	
Вязкость кинематическая при 100°C, мм2/с	ASTM D445	16,0	20,5
Содержание нефти, % масс.	ASTM D721		5,0

Примечание 1: Продукты сертифицируются при выпуске на соответствие указанным значениям. Фактические значения могут отклоняться в пределах установленной воспроизводимости указанного метода испытания.

Примечание 2: В целях подтверждения соответствия спецификации полученные или рассчитанные значения должны быть округлены до ближайшей единицы в последней значащей цифре, используемой для выражения предельного значения в соответствии с методом ASTM Е 29.

(а) Вместо стандартного метода испытания могут использоваться альтернативные методы испытаний для сертификации свойства продукта.

Охрана труда и техника безопасности

Рекомендации по охране труда и технике безопасности для данного продукта приведены в «Бюллетене данных по безопасности», который размещен по адресу http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Все используемые здесь товарные знаки являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Exxon Mobil Corporation или одной из ее дочерних компаний, если не указано иное.

^{*} Пользователь должен проверить соответствие действующим нормативам.

Prowaxx[™]1663 SW Page 2 of 2

10-2023

