



WYROL™

Mobil Industrial , Paraguay

Concentrado de aditivos para aceites de laminación usados en trenes de laminación de aluminio

Descripción del producto

Wyrol™ son una gama amplia de concentrados de aditivos líquidos para optimizar las características de fricción de los aceites de laminación en frío, como los de l Somentor. Están diseñados y disponibles para permitir optimizar el desempeño de los trenes de laminación de aluminio y lograr el acabado superficial y calid sustrato requeridos.

Wyrol 2 es un concentrado inhibidor de la oxidación que se utiliza para prolongar la vida del aceite de laminación

Tanto Wyrol 4 como Wyrol 8 están compuestos por un solo aditivo de lubricidad, junto con una pequeña cantidad de antioxidante. Estos productos se utiliza optimizar las propiedades de los aceites de laminación de aluminio en lo que respecta a sus características de fricción. También le permiten al operador del t laminación la oportunidad de optimizar la formulación para que se adapte a las condiciones que prevalecen en un tren específico.

Wyrol 10, 12 y 15 consisten en una combinación de diferentes aditivos de lubricidad que, junto con un inhibidor de la oxidación, ayudan a proporcionar exce características de fricción para una gama de aceites de laminación en frío bajo diferentes condiciones.

Wyrol 2, 4, 6, 8, 10 y 12 están diseñados para cumplir con la norma FDA 21 CFR 178.3910(a), "Lubricantes de superficie utilizados en la fabricación de ar metálicos", y se utilizan para el laminado de papel de aluminio o láminas para aplicaciones alimenticias.

Propiedades y beneficios

Los productos Wyrol ofrecen los siguientes beneficios:

Los productos Wyrol proporcionan un alto grado de flexibilidad para que el cliente pueda poner a punto los aceites de laminación y obtener un rendimiento ópti sus aceites de laminación y de los trenes de laminación. Esto conduce a un aumento de la producción de material de calidad aceptable y reduce las posibilida obtener material de desecho.

- Optimización de la producción de los trenes de laminación y de la calidad del producto final
- Pueden extender significativamente la vida útil del aceite de laminación
- Mejora en la calidad del producto final
- Reducción en la producción de desechos y desperdicios

Aplicaciones

Para un desempeño óptimo recomendamos que el producto sea almacenado en un ambiente más cálido (30°C) durante 24 h antes de ser utilizado, lo c especialmente válido si el producto ha sido almacenado a una temperatura inferior a 5°C durante un largo tiempo (varios meses).

Especificaciones y aprobaciones

| Este producto cumple o excede los requisitos de: | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 |
|--------------------------------------------------|----|----|---|---|---|---|
| FDA 21 CFR 178.3910(a)                           | X  | X  | X | X | X | X |

Propiedades y especificaciones

| Propiedad            | 2              | 4              | 6              | 8              | 10             | 12           |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Apariencia, AMS 1738 | Transparente y | Transparente y | Transparente y | Transparente y | Transparente y | Transparente |

| Propiedad                                                       | 2         | 4         | 6         | 8         | 10        | 12        |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                 | brillante | brillante | brillante | brillante | brillante | brillante |
| Ceniza, % en masa ASTM D482                                     | <0,005    | <0,005    | <0,005    | <0,005    | <0,005    | <0,005    |
| Densidad @ 15 C, kg/m3, ASTM D4052                              | 830       | 795       | 858       | 830       | 840       |           |
| Punto de inflamación, copa cerrada Pensky-Martens, °C, ASTM D93 | 93        | 93        | 111       | 110       | 80        | 105       |
| Viscosidad cinemática @ 40 C, mm2/s, ASTM D445                  | 2,2       |           |           |           |           |           |
| Número de neutralización, mgKOH/g, ASTM D974                    | <0,3      | 55        | <0,2      |           | <0,5      | <0,1      |
| Punto de fluidez, °C, ASTM D97                                  |           | 24        | -3        | 18        | 6         | 18        |

Seguridad e Higiene

<http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx> Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Ficha de Seguridad Material (FDS) @

Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus subsidiarias, a menos que se indique lo contrario.

05-2020  
Autopiezas Esso Lubricantes (Distribuidor Oficial)  
Avenida Madame Lynch c/ Aviadores del Chaco , Asuncion , Paraguay

(595 21) 674 900

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)  
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entity.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTD

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved