



Mobilux™ EP -sarja

Mobil Grease, Finland

Voitelurasvoja

Tuotekuvaus

Mobilux™ EP 0, 1, 2, 3, 004 ja 023 -sarja koostuu neljästä erittäin suorituskykyisestä teollisuuden yleisvoitelurasvasta ja kahdesta puolijuokevasta erikoisrasvasta. litiumhydrosistearaattirasvoilla on erinomainen kulumisenestokyky ja ruosteenestokyky sekä hyvä vedensietokyky. Rasvoja on saatavilla NLGI-luokissa 00C perusöljyjen viskositeeteissa ISO VG 150 ja 320.

Mobilux EP 0, 1, 2 ja 3 -rasvoja suositellaan useimpiin teollisuuden käyttökohteisiin, mukaan lukien vaativat sovellukset, joissa esiintyy suuria paineita tai iskukuormi. Rasvat suojaavat erinomaisesti ruostumiselta ja korroosiolta, minkä lisäksi ne vastustavat tehokkaasti vesihuuhtelua. Siksi ne sopivat erityisen hyvin olosuhteisiin, laitteet altistuvat vedelle tai kosteudelle. Mobilux EP 0 ja 1 sopivat keskusvoitelujärjestelmiin. Mobilux EP 2 ja 3 ovat yleisrasvoja. Rasvojen suosi käyttölämpötila-alue on -20...+130 °C, mutta niitä voidaan käyttää korkeammassakin lämpötiloissa, jos voiteluväliä lyhennetään vastaavasti.

Mobilux EP 004 ja Mobilux EP 023 sopivat erityisesti suljettujen hammasvälitysten ja laakereiden voiteluun kohteissa, joissa kotelon tiivistys on puutteellinen. Niitä v käyttää myös muissa teollisuuden käyttökohteissa, joissa tiivistevuotojen takia tavanomaiset vaihteistoöljyt eivät pysy vaihdelaatikossa, ketjukotelossa jne. Mobilux EP -rasvan suositeltava käyttölämpötila-alue on -20...120 °C ja Mobilux EP 023 -rasvan -20...120 °C.

Edut ja ominaisuudet

Mobilux EP -rasvat on tunnettu jo pitkään hyvästä suorituskyvystään. Rasvat suojaavat erittäin hyvin kulumiselta, minkä lisäksi niillä on hyvä pumpattavuus matalissa lämpötiloissa ja pitkä käyttöikä korkeissa lämpötiloissa. Rasvojen Timken OK kuorma on 40 lb, (18 kg) mikä osoittaa niiden erinomaisen kuormankantokyky suorituskyvyn äärimmäisessä paineessa.

- Suojaa raskaasti kuormitettuja sekä isku- ja värinäkuormituksille altistuvia laitteita kulumiselta, mikä parantaa toimintavarmuutta.
- Suojaa ruostumiselta ja korroosiolta ja vastustaa vesihuuhtelua, mikä suojaa laitteita ja varmistaa hyvän voitelun myös kosteissa olosuhteissa.
- Pidentää märissä olosuhteissa laakereiden käyttöikää, mikä pienentää laakerikustannuksia ja vähentää odottamattomia seisokkeja.
- Hyvä pumpattavuus keskusvoitelujärjestelmissä (Mobilux EP 0 ja 1).
- Ehkäisee tehokkaasti vuotoja (Mobilux EP 004 ja Mobilux EP 023).

Käyttökohteet

- Mobilux EP 0 ja EP 1 -rasvoilla on hyvä pumpattavuus matalissa lämpötiloissa ja ne sopivat keskusvoitelujärjestelmiin ja muihin käyttökohteisiin, jotka vaativat riittävästi öljyä olosuhteissa matalissa lämpötiloissa.
- Mobilux EP 2 -rasvaa suositellaan liuku- ja vierintälaakereiden, välilevyjen ja tappien yleisrasvaksi normaaleissa käyttöolosuhteissa.
- Mobilux EP 3 on jäykempi NLGI-luokan 3 rasva, jota suositellaan käyttökohteisiin, joissa vaatimuksena on paras mahdollinen suoja veden ja kiinteiden epäpuhtaus tunkeutumista vastaan.
- Mobilux EP 004 ja Mobilux EP 023 soveltuvat erityisen hyvin suljettujen vaihteistojen ja laakereiden voiteluun huonosti tiivistetyissä vaihdeteloissa usein kaivoskoneissa, pois lukien sähkömoottori vaihteistot. Mobilux EP 004 ja Mobilux EP 023 toimivat hyvin myös monissa muissa teollisuuden käyttökohteissa, vaihdelaatikoissa, ketjukotelossa jne., joissa tavanomainen mineraaliöljy pääsee vuotamaan pois kuluneiden tai puuttuvien tiivisteiden takia.

Luokitukset ja hyväksynät

Tuotteella on seuraavat hyväksynät:	MOBILUX EP 0	MOBILUX EP 1	MOBILUX EP 2	MOBILUX EP 3	MOBILUX EP 004	MOBILUX EP 0
SEW-Eurodrive					X	

Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset:					
DIN 51825:2004-06 - KP 1 K -20		X			

Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset:					
DIN 51825:2004-06 - KP 2 K -20			X		
DIN 51825:2004-06 - KP 3 K -20				X	
DIN 51826:2005-01 - GP 000 G -20					
DIN 51826:2005-01 - GP 00 G -20					X
DIN 51826: 2005-01 GP0G-10	X				

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus	MOBILUX EP 0	MOBILUX EP 1	MOBILUX EP 2	MOBILUX EP 3	MOBILUX EP 004	MOBILUX EP 023
Luokitus	NLGI 0	NLGI 1	NLGI 2	NLGI 3	NLGI 00	NLGI 000
Paksuntimen tyyppi	Litium	Litium	Litium	Litium	Litium	Litium
Kupariliuskan korroosio, 24 h, 100 °C, luokitus, ASTM D4048	1A	1A	1A	1A		1A
Tippumispiste, °C, ASTM D2265	190	190	190	190		
Neljän kuulan EP koe, hitsautumiskuorma, kgf, ASTM D 2596	250	250	250	250	250	250
Neljän kuulan kulumiskoe, jälki, mm, ASTM D 2266	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,4
Tunkeuma, 60X, 0,1 mm, ASTM D217	370	325	280	235	415	460
SKF EMCOR ruostetesti, tislattu vesi, luokitus ASTM D6138	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Timken OK kuorma, kg (lb), ASTM D2509	40	40	40	40	40	40
Perusöljyn viskositeetti @ 100 °C, mm ² /s, ASTM D445	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	23,4
Perusöljyn viskositeetti @ 40 °C, mm ² /s, ASTM D445	160	160	160	160	160	320
Viskositeetti-indeksi, ASTM D2270	91	91	91	91	91	92

Käyttöturvallisuus

Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta tai osoitteessa <http://www.msds.exxonmobil.com>

Kaikki tässä käytetyt tavaramerkit ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jollei muuta ilmoiteta.

01-2024

ExxonMobil Finland Oy Ab

Satamatie 10

21100 Naantali - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500

<http://www.mobil.fi>

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota. Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyä esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä. Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikalla saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.

ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnoista ja tilivelvollisuudesta säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.

ExxonMobil

Exxon Mobil ESSO XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved