



Mobil SHC™ Grease 68 Moly

Mobil Industrial , Canada

Graisse résistant aux pressions extrêmes et à toutes les conditions climatiques

Description

La graisse Mobil SHC™ 68 Moly est une graisse synthétique résistant à toutes les conditions climatiques et qui offre un excellent rendement de lubrification à une très large plage de températures de fonctionnement. La technologie de savon au complexe de lithium intégrée à la graisse Mobil SHC 68 Moly contribue à sa longue durée en lui procurant une excellente stabilité à l'oxydation, une bonne résistance au cisaillement et une protection contre les températures élevées.

La graisse Mobil SHC 68 Moly est conçue pour le système central de l'équipement mobile d'utilisation intense. Elle est fortifiée de 5 % de bisulfure de molybdène, une substance exigée par plusieurs équipementiers pour leurs machineries. La graisse Mobil SHC 68 Moly a été conçue pour circuler dans les systèmes de distribution à une température aussi basse que -50 °C.

Caractéristiques et avantages

- Rendement extraordinaire à température élevée ou basse comparativement aux graisses conventionnelles, lui procurant une protection à température élevée et à faible couple et un démarrage rapide à basse température.
- Très bonne protection contre la rouille et la corrosion, offrant un rendement élevé dans des conditions humides afin de réduire les temps d'indisponibilité et les coûts de maintenance.
- Très bonne résistance aux pressions extrêmes et à l'usure, améliorant la protection des paliers dans des conditions d'utilisation difficiles afin de réduire les temps d'indisponibilité et les coûts de maintenance.

Applications

- Cette graisse est conçue pour la lubrification des châssis d'équipement mobile d'utilisation utilisé en surface et sous terre et doté d'un système de lubrification central.
- Plage de températures de fonctionnement de -50 °C à 150 °C.
- Comme graisse d'utilisation générale dans de nombreuses applications industrielles, à l'intérieur et à l'extérieur, par températures chaudes et par temps froid.

Propriétés et spécifications

Propriété	
Grade	NLGI 0
Couleur, apparence	Gris-noir
Pénétration, 60X, 0,1 mm, ASTM D217	357
Point de goutte, °C, ASTM D 2265	223
Charge Timken OK, kg, ASTM D 2509	29
Propriété de prévention de la corrosion, cotation, ASTM D1743	Pass
Mobilité US Steel à -30 °F, g/min, AMS 1390	25,8
Essai d'écoulement Lincoln, à -30°F, psi, Lincoln - Ventabilité de la graisse par appareil Lincoln	331

Propriété	
Pression d'écoulement à -50°C, mbar, DIN 51805	275
Essai pression extrême quatre billes, point de soudure, kgf, ASTM D2596	500
Viscosité à 40 °C, huile de base, mm ² /s, ASTM D445	68
Viscosité à 100 °C, huile de base, mm ² /s, ASTM D445	11,6
Indice de viscosité, ASTM D 2270	166

Santé et sécurité

Les recommandations relatives à la santé et la sécurité de ce produit se trouvent sur la fiche de données de sécurité (FDS) @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Toutes les marques de commerce utilisées dans les présentes sont des marques de commerce ou des marques déposées d'Exxon Mobil Corporation ou de l'une de ses filiales, sauf indication contraire.

03-2023

Pétrolière Impériale

Division Produits Pétroliers et Chimiques

Lubrifiants et Produits Spéciaux

240 Fourth Ave SW

C. P. 2480, Succursale M

Calgary AB T2P 3M9

1-800-268-3183

Les propriétés caractéristiques sont typiquement celles obtenues considérant des tolérances normales de production et ne constituent pas une spécification. Des variations sans incidence sur le rendement du produit sont à prévoir lors du processus normal de fabrication et entre les différents lieux de mélange. Les présentes données peuvent être modifiées sans préavis. Il se peut que tous les produits ne soient pas offerts à l'échelle locale. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser à votre représentant ExxonMobil ou visiter le www.exxonmobil.com

ExxonMobil compte de nombreuses sociétés affiliées et filiales, dont plusieurs ont une dénomination, dont Esso, Mobil ou ExxonMobil. Aucune disposition contenue dans les présentes ne vise à annuler ou à remplacer l'autonomie des sociétés locales du groupe. Les filiales d'ExxonMobil sont responsables des actions qui se font à l'échelle locale.

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO ENERGY

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved