



Mobil Centaur XHP 221

Mobil Grease , France

Graisse multi-usage au sulfonate de calcium complexe

Description

La graisse multi-usage haut de gamme Mobil Centaur XHP 221 a été formulée pour lubrifier les paliers à roulements de machines industrielles fonctionnant à des températures dans des conditions humides et lourdement chargées.

Caractéristiques et avantages

La graisse Mobil Centaur XHP 221 offre les caractéristiques et avantages suivants :

Caractéristiques	Avantages et bénéfices potentiels
Excellente résistance à l'eau et à la corrosion	Le savon au sulfonate de calcium protège contre le délavage à l'eau et contre la corrosion des paliers lors d'une exploitation dans des conditions difficiles
Stabilité mécanique exceptionnelle	Résiste au ramollissement lors de cisaillement mécanique en présence de contamination par l'eau de process édé.
Capacité de charge élevée	Excellente protection contre les pressions extrêmes à des vitesses faibles à modérées grâce au savon utilisé dans la graisse.
Excellente stabilité thermique	Résiste à l'oxydation et à la séparation de l'huile à des températures élevées et démontre une excellente durée de vie lors d'un accéléérés de durée de vie des paliers.

Applications

La graisse Mobil Centaur XHP 221 est recommandée pour la lubrification des paliers d'éléments roulants dans les équipements fonctionnant à des températures élevées où la résistance au délavage à l'eau et à la corrosion est essentielle. Des exemples spécifiques d'utilisation comprennent notamment :

- Paliers de machines à papier en zone humide
- Paliers roulements industriels à billes ou à rouleaux lourdement chargés
- Paliers dans les laminoirs d'aciers et les installations minières
- Articulations et paliers lisses

Spécifications

Mobil Centaur XHP 221 satisfait ou dépasse les exigences :	
DIN 51825: (2004-06)	KP1-2G-20

Caractéristiques typiques

Mobil Centaur XHP 221	
Grade NLGI	1.5
Nature du Savon	Sulfonate de Calcium Complexe
Couleur	Marron
Grade de viscosité ISO de l'huile	220
Point de goutte, ASTM D 2265, °C	318
Pénétrabilité travaillée, ASTM D217, mm/10 à 25°C	300
Changement de pénétrabilité travaillée après 100 000 coups, ASTM D217, mm/10	10

Mobil Centaur XHP 221	
Dé lavage à l’eau à 79°C, ASTM D1264, % poids	1
Corrosion EMCOR des paliers dans de l’eau distillée, ASTM D6138, Cotation	0/1
Corrosion du cuivre, ASTM D4048, Cotation	1b
Soudure 4 billes, ASTM D2596, kgf	400
Charge Timken OK, ASTM D2509, kg	27
Séparation de l’huile à 100°C après 30 heures, ASTM D6184, % poids	2
Durée de vie de coussinets de roue à 160°C, ASTM D3527, heures	120

Santé et sécurité

D'après les informations toxicologiques disponibles, ce produit ne doit pas provoquer d'effets néfastes sur la santé lorsqu'il est utilisé dans l'application pré conformément aux recommandations fournies dans la Fiche de Données de Sécurité. Les fiches de données de sécurité sont disponibles sur simple demande aupr Services à la Clientèle ou sur Internet. Ne pas utiliser ce produit pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est prévu. En cas d'élimination du produit usé, ve protéger l'environnement.

Le logo Mobil et le Pégase sont des marques commerciales déposées d'Exxon Mobil Corporation ou d'une de ses filiales.

01-2023

Esso Société Anonyme Française

20 rue Paul Héroult
92000 Nanterre, France

Société Anonyme au capital de 98 337 521,70 euros

RCS Nanterre 542 010 053

Nos ingénieurs du support technique sont à votre entière disposition pour toute question concernant les lubrifiants et les services Mobil: <https://www.mobil.fr/contact-us>

Tel. +33 (0)1 49 67 90 00
<http://www.exxonmobil.com>

Les caractéristiques typiques sont celles obtenues avec un seuil de tolérance usuel en production et ne peuvent être considérées comme des spécifications. Les var dans des conditions de production normales n'affectent pas les performances du produit attendues quel qu'en soit le site. Les informations contenus dans ce doc sont sujet à changement sans avis préalable. Nos produits peuvent ne pas être disponibles localement. Pour plus de renseignements contacter votre représentant l visiter notre site www.ExxonMobil.com.

ExxonMobil est constituée de nombreuses filiales et entreprises affiliées, la plupart avec des noms incluant : Esso, Mobil, ExxonMobil. Aucun élément dans ce doc ne peut substituer ou remplacer l'individualité corporative des sociétés locales. Elles restent à ce titre comptables et responsables face à des actions locales.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

ExxonMobil

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved