



Mobilgrease Special

Mobil grease , Malawi

Graisse EP à savon de lithium

Description

Mobilgrease Special est une graisse de haute qualité à savon de lithium. Elle assure une protection contre l'usure, la rouille, la corrosion, le délavage à l'eau et l'oxydation à haute température. Elle contient du bisulfure de molybdène pour une protection anti-usure renforcée.

Mobilgrease Special est un produit multi-usages recommandée pour le graissage des véhicules automobiles, des camions, du matériel agricole, de travaux publics et de carrières et pour tout équipement mobile. Sa température d'utilisation se situe entre -20 et 130°C.

Grâce à la présence de bisulfure de molybdène, Mobilgrease special donne d'excellents résultats sur les paliers sujets à frottements, à vibrations ou à glissements fortement chargés.

Avantages

Mobilgrease Special est très efficace pour le graissage des roulements de roues et des composants de chassis dans une large gamme d'équipements liés à l'automobile et à l'industrie. Elle présente les avantages suivants :

| Caractéristiques | Avantages et bénéfices potentiels |
|--|--|
| Meilleure protection contre l'usure sous fortes charges et vibrations qu'avec des graisses EP conventionnelles | Allongement de la durée de vie des équipements |
| Bonne protection contre la rouille et la corrosion | Réduction des pannes et des interventions de maintenance |
| Bonne résistance au délavage à l'eau | Bonne lubrification même en présence d'eau |
| Bonne pompabilité dans les systèmes centralisés | |

Applications

- Roulements de roues soumis à frottements, vibrations ou glissements
- Composants de châssis dans des conditions sévères d'utilisation

Caractéristiques typiques

| | |
|---|--------------------|
| MobilgreaseSpecial | |
| Grade NLGI | 2 |
| Nature du savon | Li-hydroxystearate |
| Couleur visuelle | Gris Noir |
| Pénétration travaillée, 25°C, ASTM D 217, mm/10 | 280 |
| Point de goutte °C, ASTM D 2265 | 190 |
| Viscosité de l'huile de base, ASTM D 445 | |
| cSt à 400°C | 160 |
| Essai 4-Billes EP, ASTM D 2596, Charge de soudure, Kg | 250 |
| Usure 4-Billes, ASTM D 2266, Empreinte, mm | 0.4 |
| Charge Timken, ASTM D 2509, Lbs | 40 |
| Test anti-rouille, ASTM D 1743 | Passe |

Santé et Sécurité

D'après les informations toxicologiques disponibles, ce produit ne doit pas provoquer d'effets adverses sur la santé lorsqu'il est utilisé dans l'application prévue et conformément aux recommandations fournies dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS). Les fiches de

données de sécurité sont disponibles sur simple demande auprès des Services à la Clientèle. Ce produit ne doit pas être utilisé pour des applications autres que celles pour lesquelles il est destiné. En cas d'élimination de l'huile usée, veuillez respecter les réglementations en vigueur et protéger l'environnement.

Le logo Mobil et le Pégase sont des marques déposées de Exxon Mobil Corporation et de ses filiales

09-2019

Les caractéristiques typiques sont celles obtenues avec un seuil de tolérance usuel en production et ne peuvent être considérées comme des spécifications. Les variations dans des conditions de production normales n'affectent pas les performances du produit attendues quel qu'en soit le site. Les informations contenues dans ce document sont sujet à changement sans avis préalable. Nos produits peuvent ne pas être disponibles localement. Pour plus de renseignements contacter votre représentant local ou visiter notre site www.ExxonMobil.com.

ExxonMobil est constituée de nombreuses filiales et entreprises affiliées, la plupart avec des noms incluant : Esso, Mobil, ExxonMobil. Aucun élément dans ce document ne peut substituer ou remplacer l'individualité corporative des sociétés locales. Elles restent à ce titre comptables et responsables face à des actions locales.

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon

Mobil



© Copyright 2003-2022 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved