



Mobiltherm 600 Series

Mobil Industrial , Indonesia

Oli transfer panas

Deskripsi Produk

Oli transfer panas Mobiltherm adalah produk performa tinggi yang diperuntukan bagi instalasi pemanasan tidak langsung tertutup. Direkomendasikan untuk digunakan pada sistem pemanas dan pendingin tak langsung tertutup oli dingin di semua jenis proses industri.

Mobiltherm diformulasikan dari bahan dasar dengan pemurnian yang sangat halus dan tahan terhadap retakan termal dan oksidasi kimia. Sangat stabil secara dengan kemampuan kerja yang sangat tahan lama tanpa pembentukan endapan atau peningkatan viskositas.

Mobiltherm memiliki efisiensi transfer panas yang baik dan dengan viskositas sedemikian sehingga mudah terpompa baik pada suhu starter maupun suhu operasi. Menunjukkan konduktivitas panas dan termal spesifik sehingga disipasi panas lebih cepat. Titik nyala minyak ini tidak akan terlalu banyak berkurang selama kerja dan ketahanannya terhadap retakan termal pada suhu operasi yang direkomendasikan.

Fitur dan Keuntungan

Mobiltherm 600 Series menawarkan keuntungan berikut:

Minyak Mobiltherm adalah salah satu ujung tombak cairan khusus dari Mobil yang telah meraih reputasi untuk performa dan keandalan, bahkan dalam aplikasi berat. Teknik pemurnian modern menjadi kunci dalam mewujudkan fitur produk yang sangat baik.

Fitur	Kelebihan dan Potensi Manfaat
Sangat tahan terhadap retak dan dekomposisi akibat panas	Bebas endapan jelaga dan deposit dan hampir tanpa gangguan kemampuan transfer panas dan meminimalkan kebutuhan pemeliharaan
Keunggulan sifat termal	Tingkat transfer panas yang tinggi dan operasional lebih efisien dan biaya pengoperasian lebih hemat
Stabilitas termal dan oksidasi yang baik	Awet dan tahan lama bebas masalah dan minim waktu henti
Daya cair suhu rendah yang baik	Starter mudah pada sistem dingin

Aplikasi

Pertimbangan Aplikasi: Mobiltherm tidak boleh dicampur dengan oli lain karena akan merusak stabilitas termal dan oksidasi yang sangat baik sehingga terjadi perubahan sifat lainnya, dan mempersulit analisis yang bertujuan untuk menentukan masa pakai oli yang berdaya guna. Jika oli digunakan di atas suhu maksimum disarankan, dapat terjadi vapor lock kecuali sistem dirancang untuk bekerja pada suhu lebih tinggi dengan memberi tekanan dengan gas lembab seperti nitrogen lebih tinggi akan memperpendek usia Cairan karena laju degradasi termal jelas meningkat ketika suhu naik di atas batas yang direkomendasikan. Pada sistem terancang baik, suhu lapisan oli yang melumuri elemen pemanas seharusnya sekitar 15°C hingga 30°C di atas suhu oli curah. Suhu yang lebih tinggi dari ini memperpendek masa pakai oli dan lumpur serta kokas dapat menumpuk sehingga mengganggu laju perpindahan panas.

Seperti oli mineral lainnya, Mobiltherm harus digunakan hanya pada sistem dengan sirkulasi paksa. Sistem yang bergantung pada konveksi untuk sirkulasi media tersebut tidak memberikan aliran yang cukup cepat untuk mencegah panas berlebih dan oli yang membeku secara cepat. Selanjutnya, oli ini tidak direkomendasikan digunakan pada sistem terbuka di mana oli panas terkena udara secara langsung. Jika menyemprot atau keluar dari titik kebocoran, Mobiltherm dapat menyala spontan.

Mobiltherm 600 dapat digunakan pada instalasi terbuka dan tertutup di mana rentang suhu oli curah adalah sebagai berikut:

- Mobiltherm 603: Sistem Tertutup (hingga 285° C), Sistem Terbuka (hingga 150° C)
- Mobiltherm 605: Sistem Tertutup (hingga 315° C), Sistem Terbuka (hingga 180° C)

- Mobiltherm 610: Sistem Tertutup (hingga 315° C), Sistem Terbuka (hingga 250° C)
- Mobiltherm 611: Sistem Tertutup (hingga 315° C), Sistem Terbuka (hingga 275° C)

dan rentang temperatur lapisan oli yang disarankan adalah:

- Mobiltherm 610: Sistem Tertutup (hingga 330° C), Sistem Terbuka (hingga 265° C)
- Mobiltherm 611: Sistem Tertutup (hingga 330° C), Sistem Terbuka (hingga 290° C)

Sifat dan Spesifikasi

Properti	603	605	610	611
Densitas @ 15 C, kg/l, ASTM D1298	0,835	0,857	0,880	0,906
Titik Nyala, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	194	230	250	294
Viskositas Kinematik @ 100 C, mm ² /dt, ASTM D445	4,2	5,4	11,5	31,5
Viskositas Kinematik @ 40 C, mm ² /dt, ASTM D445	20,2	30,4	113	490
Titik Tuang, °C, ASTM D97	-15	-12	-6	-6

Kesehatan dan Keselamatan

Rekomendasi Kesehatan dan Keselamatan untuk produk ini dapat ditemukan dalam Lembar Data Keselamatan Bahan (MSDS) @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Semua merek dagang yang digunakan di sini adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar milik Exxon Mobil Corporation atau salah satu anak perusahaan kecuali disebutkan lain.

05-2023

ExxonMobil Asia Pacific Pte Ltd
Jakarta Representative Office
Wisma GKBI 27th Floor
Jl. Jenderal Sudirman No. 28
Jakarta 10210
Indonesia

+62 21 574 0707

<http://www.exxonmobil.com>

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com. ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entity.



Exxon Mobil Esso XTO Energy

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved