



MOBIL PYROTEC HFD-U 46 & 68

Mobil Industrial, Italy

Fluido idraulico resistente al fuoco

Descrizione prodotto

I Mobil Pyrotec HFD-U sono fluidi idraulici resistenti al fuoco progettati per soddisfare i requisiti della norma DIN EN ISO 12922. Grazie all'olio base di completamente sintetico e agli additivi ecocompatibili, i Mobil Pyrotec HFD-U sono facilmente biodegradabili secondo DIN ISO 15380. Questi prodotti a base oli sono progettati per fornire fluidi idraulici di alta qualità con elevata versatilità per lubrificare un'ampia gamma di apparecchiature industriali e fuoristrada.

Prerogative e benefici

I Mobil Pyrotec HFD-U mostrano un'eccellente stabilità termica e all'ossidazione che può contribuire a ridurre i fermi macchina per manutenzione e i relativi contribuendo alla pulizia del sistema e alla riduzione dei depositi e consentendo di prolungare la durata dell'olio e dei filtri. Le straordinarie caratteristiche anticorros antiusura proteggono i componenti del sistema da usura e scuffing e contribuiscono a fornire una lunga durata delle apparecchiature. Offrono un'ampia gamma di operazioni grazie alle ampie caratteristiche alle basse temperature.

I Mobil Pyrotec HFD-U soddisfano i requisiti per Ecolabel UE e Blue Angel.

Applicazioni

Raccomandati dalla ExxonMobil per l'utilizzo in aree a maggior rischio di incendio, come acciaierie e impianti metallurgici, nonché nell'industria mineraria soprattutto i lavori sotterranei sono ad alto rischio di incendio. L'utilizzo è consigliato anche nelle aree a maggior rischio ambientale.

- Impianti idraulici e a circolazione di olio che funzionano in condizioni soggette a rischio d'incendio o aree sensibili dal punto di vista ambientale
- Colata continua
- Altoforno
- Forno di riscaldamento
- Miniere sotterranee e a cielo aperto
- Scavi di gallerie
- Macchinari forestali
- Macchinari per cantieri

Caratteristiche e Specifiche

Caratteristica	MOBIL PYROTEC HFD-U 46	MOBIL PYROTEC HFD-U 68
Grado	ISO 46	ISO 68
Densità a 15°C, kg/m ³ , DIN EN ISO12185	919	928
Punto di infiammabilità, Cleveland Open Cup, °C, DIN EN ISO 2592	300	
Punto di infiammabilità, Cleveland Open Cup, °C, EN ISO 2592		296
Viscosità cinematica a 40°C, mm ² /s, ASTM D 7042	48	
Viscosità cinematica a 40°C, mm ² /s, ASTM D 7042		71
Viscosità cinematica a 100°C, mm ² /s, ASTM D 445	10	12,5

Caratteristica	MOBIL PYROTEC HFD-U 46	MOBIL PYROTEC HFD-U 68
Punto di scorrimento, °C, ASTM D 97	-39	-33
Indice di viscosità, DIN ISO 2909	195	190

Salute e sicurezza

Le raccomandazioni relative alla salute e alla sicurezza per questo prodotto sono disponibili nella scheda di sicurezza (MSDS) visitar sito <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Salvo diversamente specificato, tutti i marchi utilizzati nel presente documento sono marchi o marchi registrati di Exxon Mobil Corporation o di una delle società da direttamente o indirettamente possedute o controllate.

10-2023

Esso Italiana s.r.l.

Via Castello della Magliana 25
00148, Roma, Italia

You can always contact our Technical Help Desk engineers on Mobil lubricants and services related questions: <https://www.mobil.it/it-it/contact-us>

800.011723

<http://www.exxonmobil.com>

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product perfor are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All pr may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is inten override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entit

ExxonMobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved