Mobilarma MT, LT, SF

Mobil Industrial , Italy

Protettivi antiruggine

Descrizione

Questi protettivi antiruggine ad alte prestazioni sono denominati Mobilarma serie "doppia lettera Mobilarma combinano un'eccellente protezione anticorrosione a un'elevata attenzione per gli asp ecologici in una vasta gamma di applicazioni, componenti e condizioni di impiego.

Mobilarma MT e Mobilarma LT si basano su solventi ad elevato punto di infiammabilità accuratame selezionati e su moderni inibitori di corrosione di tecnologia avanzata. Il solvente ad elevato punt infiammabilità aumenta la capacità di copertura e, di conseguenza, riduce il consumo di olio. Mobila MT e LT non presentano aggiunta di bario. Mobilarma SF è un protettivo antiruggine a base miner normalmente utilizzato per la protezione delle lamiere d'acciaio.

Prerogative e benefici

Prerogative	Vantaggi e potenziali benefici
Solventi ad elevato punto di in fiammabilità a taglio stretto	L'evaporazione ridotta comporta un minor consumo di olio e migl e accettabilità dell'operatore
Efficace deumidificazione e pr otezione dalla corrosione	Rimuove qualsiasi traccia di umidità dai componenti assicurando p tezione antiruggine e anticorrosione a lungo termine
Maggiore capacità di copertur a	Maggior sfuttamento del prodotto e minor consumo
Molteplicità di applicazioni	Semplificazione dell'inventario dei protettivi. Può essere utilizzato r svariati materiali di lavorazione con vari metodi di applicazione
Film sottili, robusti e trasparen ti	Facilita la lettura dei contrassegni sui componenti

Applicazioni

Mobilarma MT è un protettivo antiruggine multiuso che assicura una protezione a medio termin componenti ferrosi e in lega durante l'immagazzinamento e il trasporto. È particolarmente adatto p protezione di parti sottoposte a lavorazione meccanica di precisione, su cui è preferibile evi l'applicazione di film pesanti.

Mobilarma LT è un protettivo antiruggine universale che assicura una protezione a medio/lungo ter di componenti ferrosi e in lega. È particolarmente adatto per la protezione, dur l'immagazzinamento, di molti tipi di parti di ricambio, ad esempio componenti di motori, autovett nonché superfici estruse e lavorate con utensile. Il film protettivo è molto efficace contro le atmos acide o aggressive.

L'applicazione ottimale per Mobilarma MT e LT prevede l'immersione, ma è anche poss l'applicazione a bagno, a spruzzo o a pennello. All'occorrenza il prodotto può essere rimosso solventi idrocarburici oppure con idonei detergenti alcalini.

Mobilarma SF è un protettivo antiruggine per lamiere d'acciaio, bobine, filo metallico e barre, migliora la proprietà lubrificante e l'aderenza durante la bobinatura e la raddrizzatura. L'olio può es utilizzato con patinatrice a immersione, a bagno, a spruzzo o a lama elettrostatica.

Caratteristiche tipiche

Metodo di prova	Test	Unità	Mobilarma MT	Mobilarma LT	Mobilarm SF
Aspetto	Visivo		Marrone scuro tras parente	Marrone scuro tras parente	Liquido m rone
Tipo di film	Visivo		Grasso leggero	Oleoso ceroso	Olio
Densità	DIN 12 185	kg/l	0.813	0.845	0.880
Viscosità cinematica a 40° C	DIN 31 04		1.8	4.4	33
Punto di infiammabilità	DIN 27 19	°C	55 (min)	65	160
Spessore del film		micro ns	0.8	4.0	3.2

Protezione anticorrosione , al chiuso		Mesi	9 max	24 max	
Protezione anticorrosione , all'esterno		Mesi	2 max	12 max	

Salute e sicurezza

In base alle informazioni attualmente disponibili, non si prevede che questo prodotto provochi effe nocivi sulla salute, se usato per le applicazioni previste e secondo le raccomandazioni fornite nel scheda di sicurezza (MSDS). Tali schede sono disponibili su richiesta presso l'ufficio vendite locale tramite Internet. Questo prodotto deve essere usato esclusivamente per l'impiego previsto. Durante smaltimento del prodotto, assicurarsi di tutelare l'ambiente.

Il logo Mobil ed il disegno del Pegaso sono marchi depositati della Exxon Mobil Corporation o del sue affiliate.

09-2019

Esso Italiana s.r.l.
Via Castello della Magliana 25
00148, Roma, Italia

You can always contact our Technical Help Desk engineers on Mobil lubricants and services relate questions: https://www.mobil.it/it-it/contact-us

800.011723
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do n constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expecte during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein subject to change without notice. All products may not be available locally. For more informatio contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Ess Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corpora separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the loc ExxonMobil-affiliate entities.

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved