



## Mornop 80

Mobil Industrial, Poland

Czyste płyny do obróbki metali

### Opis produktu

Mobil Mornop™ 80 to wysokiej jakości, niemieszające się z wodą chłodziwo na bazie specjalnie rafinowanego bazowego oleju naftowego. Przeznaczony jest do wszystkich do cięcia (tłoczenia), ciągnięcia, sztancowania i bezwiórowego formowania stali konstrukcyjnych, stopowych i wysokostopowych.

Mobil MORNOP 80 zawiera dużą ilość dodatków poprawiających nośność w połączeniu ze skutecznymi środkami poprawiającymi smarowność, śrcc przeciwmgielnymi i lepiszczami zmieszany z wysokiej jakości olejem mineralnym. Dodatki te zapewniają niezawodną ochronę zarówno narzędzi, jak i przedn obrabianych.

Ale zawarte w tym produkcie aktywne związki siarki i fosforu mogą odbarwiać części maszyn oraz przedmioty obrabiane z miedzi i jej stopów.

Mobil MORNOP 80 nie zawiera dodatków chlorowych i jest mieszany ze specjalnymi dodatkami w celu ograniczenia tworzenia się mgły w miejscu pracy.

### Właściwości i zalety

Cechy	Zalety i potencjalne korzyści
Doskonała efektywność obróbki skrawaniem	Nadaje się do ciężkich operacji wykrawania.
	Starannie wyważony pakiet dodatków uszlachetniających zapewnia wysoką skuteczność cięcia.
	Duża zawartość dodatków zapewnia długą trwałość eksploatacyjną narzędzi, a tym samym oszczędność kosztów.
Formulacja bez zawartości chloru	Przyjazny dla środowiska ze względu na brak jakichkolwiek dodatków chlorowanych
Formulacja ograniczająca tworzenie się mgły olejowej	Zmniejszenie tworzenia się mgły olejowej prowadzi do czystszyego środowiska pracy

### Zastosowania

Mornop 80 to produkt specjalny do ciężkich operacji wykrawania stali. W zależności od stopu, wykrawać można w blachach o grubości do 7 mm. Mornop 80 mo również stosowany do operacji głębokiego tłoczenia stali miękkiej.

Ze względu na zawartość aktywnych związków siarki Mornop 80 nie powinien być stosowany do operacji na metalach nieżelaznych.

\* Produkty z blachy stalowej USt 14 o grubości do 3 mm, wytwarzane przez ciągnięcie do 10 stopni, ostateczne wymiary ca.: średnica 70 mm, długość 100 do 150

Do wykrawania stopowych i niestopowych blach stalowych o grubości mniejszej niż 3 mm.

Do wykrawania i głębokiego tłoczenia półproduktów do łańcuchów z blach o grubości do 7 mm.

### Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne	
Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm <sup>2</sup> /s], ASTM D445	88
Gęstość w 15°C, [kg/m <sup>3</sup> ], ASTM D4052	940
Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97	-15
Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92	165
ASTM Color, ASTM D1500	3.5

**Właściwości fizykochemiczne**

Korozja na miedzi, 3h, 100°C, stopień, ASTM D130

4

**Zdrowie i bezpieczeństwo**

<http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx> Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakteru Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej:

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

04-2020

ExxonMobil Lubricants &amp; Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum &amp; Chemicals BV .

Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiej

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.

Al. Jerozolimskie 98

00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: <https://www.mobil.pl/contact-us>

Tel +48 22 556 29 00

Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowi specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.

**ExxonMobil**

Exxon Mobil Esso XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved