



UNIREX™ EP 2

Mobil Grease , Hong Kong

潤滑脂

產品簡介

Unirex™ EP 2 是結合了先進複合鋰皂基技術和尖端聚合物添加技術的優質潤滑脂，可提供卓越黏附力、水沖刷抵抗力、機械穩定性以及高溫性能。儘管在長時間攪拌後，Unirex EP 2 仍可保持其稠度和黏附度，以及防銹性能。Unirex EP 2 提供良好抗腐蝕保護，在嚴苛的衝擊負荷情形下也可提供卓越的極壓抗磨保護。

Unirex EP 2 尤其適用於可能有嚴重水污染的用途上。Unirex EP 2 推薦適用於手工裝填或滑脂槍的應用，或非關鍵性中央系統，和鋼柵聯軸器，也尤其適用於高負載軸承。

特性與效益

特點	優點及潛在效益
用先進複合鋰皂基增稠劑配製而成	比其他皂基潤滑脂能在更高的溫度下有更長的潤滑脂壽命。
卓越的極壓和抗磨性能	能保護設備，並在嚴苛操作情形下有延長設備壽命的可能性。
極有效的腐蝕抵抗力	在重型負載和汽車用途上保護設備抵抗銹和腐蝕。
卓越的抗水沖刷、噴淋能力	使用最新聚合物技術。這加強了產品本來就有的黏附力和水沖刷抵抗力。儘管在嚴峻潮濕環境下也能確保適當潤滑和保護。

應用範圍

Unirex EP 2 是卓越的多用途潤滑脂，適用於重型汽車和工業用途。絕佳的防水和極壓保護性能超越了傳統多用途輕型至中型負載潤滑脂的性能水平。

Unirex EP 2 尤其適用於高溫下操作的一般抗摩擦軸承。此外，產品的低失油性能是必須有最少漏油率用途的最佳選擇。

典型特性

Unirex EP 2	
NLGI 等級	2
稠化劑類型	複合鋰 + 聚合物
顏色, 目視	綠
針入度, 工作, 25° C, ASTM D 217	280
滴點, °C, ASTM D 2265	260 (分鐘)
油黏度, ASTM D 445	
cSt @ 40°C	220
針入度, ASTM D 217, 從 60X 改至 100000X, mm/10	+30
Timken OK Load, ASTM D 2509, lb	60
抗蝕, ASTM D 1743	通過
氧化穩定性, ASTM D 942, 壓降於 100 hr, kPa	1
車輪軸承漏油率, ASTM D 4290, 克	1.3
四球磨損, ASTM D 2266 痕跡直徑, 毫米	0.47
四球極壓, ASTM D 2596, 焊接負荷, 公斤	315
EMCOR 銹測試, ASTM D 6138, 20% SSW, 等級	0,0
水噴淋, ASTM D 4049, 重量 %	30

Unirex EP 2	
水沖刷, ASTM D1264, 重量 %	2.1

健康與安全

如需有關此產品的健康與安全建議, 請參閱材料安全資料表 (MSDS), 其網址為 : <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

除非另有提及, 否則此處使用的所有商標皆為 Exxon Mobil Corporation 或其子公司的商標或註冊商標。

03-2021
ExxonMobil Hong Kong
22nd Floor, Central Plaza,
18 Harbour Road, Wanchai
Hong Kong

+852 3197 8888
<http://www.exxonmobil.com>

典型屬性是經由正常生產狀況下得到的典型數值, 不等同與產品規範。
產品在正常生產狀況下, 以及不同的調配廠產生的典型數值可能有變動, 並不影響產品性能。
此處包含的資訊可能未經通知而作出變更. 並不是所有的產品都會在當地出售。
更多的詳情, 請聯絡埃克森美孚公司當地機構, 或查詢www.exxonmobil.com
埃克森美孚公司有許多分支和下屬機構. 他們大多在公司名稱裏包含"埃索", "美孚", 或"埃克森美孚".
本文件並不取代當地公司的獨立性。
當地相關的埃克森美孚公司分支機構對當地的行為負有責任。

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved