



Mobil DTE 10 Excel™ 系列

Mobil Industrial, Hong Kong

合成技術液壓油



產品說明

Mobil DTE 10 Excel™ 系列為高性能抗磨損液壓油，專門為現代高壓工業及移動設備液壓系統之需求所設計。

Mobil DTE 10 超凡™系列以運用科技合成基礎油和專利添加劑配方調製而成，能為各種應用情境提供均衡的性能。本系列產品具有優異的氧化穩定性和熱穩定性，在高壓和高輸出油泵等嚴苛液壓系統中使用，可以延長液壓油壽命，並大幅減少積垢的形成。創新的超高清潔性能可保護液壓系統的關鍵零件，例如許多現代液壓系統中對精度要求嚴格的伺服閥和比例閥，避免零件出現故障。產品之剪切穩定，具有高黏度指數，可保證在各種運作溫度下維持最高的液壓效率，在高溫和低溫環境下都能為零件提供最大的保護。空氣釋放性表現卓越，可為油品低靜滯時間系統提供額外的保護措施，有助於預防氣蝕損傷和微自燃。產品採用無鋅抗磨損配方，可為齒輪、葉片和活塞泵提供高度保護，同時最大程度地減少積垢形成。此外，根據 GHS 準則和 OECD 測試，Mobil DTE 10 Excel 在水生環境下不會產生急性或慢性毒性。

Mobil DTE 10 Excel 系列是經過大量實驗室研究和實際應用測試後調製而成，相比其他 Mobil™ 液壓油更有助於在液壓效率方面帶來可量化的提升。換言之，本系列產品可減少動力消耗或提高機器輸出，從而節省資金成本。

在受控的實驗室效率測試中，與美孚標準液壓油相比，Mobil DTE 10 Excel 系列在標準液壓應用情境下運作時，液壓泵的效率提高了 6%。

在對各種現代液壓系統進行的額外實驗室和實際應用中，與美孚標準液壓油相比，Mobil DTE 10 Excel 系列展現出卓越的潤滑油壽命（至少為標準液壓油的三倍），同時保持優異的液壓系統清潔度和零件防護。Mobil DTE 10 Excel 能在低至 -34°C 的低溫環境下有效運作並維持 ISO 黏度等級，展現其高黏度指數的功效，及其優異的剪切穩定性。

*能源效率說明

「能源效率」是埃克森美孚的特色。與美孚的標準液壓油相比，兩者的油液性能僅差在能源效率。在標準液壓應用情境下測試時，本產品所應用的技術可將液壓泵效率提高 6%。本產品所標榜之能源效率數據，乃根據適用的產業標準和協議所進行之相應液體使用測試所得。效率提升幅度會因運作環境和應用情境而異。

特色與效益

Mobil DTE 10 Excel 系列液壓油提供優異的液壓系統效率、超高的清潔性能和高度的油品耐用性。其液壓效率特性能夠降低工業及移動設備的能源消耗，同時降低營運成本和提高生產率。本系列產品具有極佳的氧化穩定性和熱穩定性，有助於延長油品和過濾器的更換週期，同時可以保持系統清潔。其高抗磨性能和極佳的油膜強度可為設備提供高度保護，不但可減少設備故障次數，亦有助於提高生產能力。

特性	優點及潛在效益
優異的液壓效率	可降低能源消耗或提高系統反應表現
超高的清潔性能	減少系統積垢，降低機器的維護次數和延長零件使用壽命
剪切穩定且黏度指數高	在各種溫度下持續為零件提供保護
氧化穩定性和熱穩定性	即使在嚴苛環境下運作也能延長液壓油使用壽命
出色的彈性體及密封相容性	延長密封壽命及減少維修次數
抗磨損性能	有助於減少磨損，保護油泵和零件，延長設備使用壽命
卓越的空氣分離特性	有助於在低滯留時間系統中預防通風和氣蝕損傷
多金屬相容性	有助於確保各種冶金零件提供卓越性能，並為其提供保護

應用

- 適用於在高壓和高溫嚴苛環境下運作的工業和移動設備液壓系統
- 容易積聚積垢的液壓系統, 例如複雜的電腦數值控制 (CNC) 機器, 特別是使用對精度要求嚴格的伺服閥時
- 經常在低溫啟動和在高溫下運作的系統
- 要求高承載能力和抗磨損保護的系統
- 採用多種冶金材料零件的機器

規範與認證

此產品已獲得以下認證:	15	22	32	46	68	100	150
Arburg 液壓油				X			
Daimler Truck DTFR 31B100		X					
Denison HF-0			X	X	X		
Denison HF-1			X	X	X		
Denison HF-2			X	X	X		
Eaton E-FDGN-TB002-E			X	X	X		
HOCNF Norway-NEMS (黑色)	X	X	X	X	X	X	X
Husky				X			
Krauss-Maffei 液壓油			X	X			
Ortlinghaus-Werke GmbH ON 9.2.10			X	X	X	X	
Ortlinghaus-Werke GmbH ON 9.2.19			X	X	X	X	
ZF TE-ML 04K			X	X			
ZF TE-ML 04R			X	X			

建議將此產品用於需符合以下規範的應用情境:	15	22	32	46	68	100	150
Fives Cincinnati P-68			X				
Fives Cincinnati P-69					X		
Fives Cincinnati P-70				X			
Valmet Paper RAUAH00929_04 (液壓系統)			X	X			
Valmet Paper RAUAH02724_01 (適用於液壓軋軋的礦物油)					X	X	X
Voith Paper VS 108 5.3.1 2023-04 (濕端)							X
Voith Paper VS 108 5.3.3 2023-04 (離線塗布機)							X
Voith Paper VS 108 5.3.4 2023-04 (液壓軋軋)					X	X	X

建議將此產品用於需符合以下規範的應用情境:	15	22	32	46	68	100	150
Voith Paper VS 108 5.3.5 2023-04 (靴式壓榨)						X	X

此產品符合或超越以下標準:	15	22	32	46	68	100	150
ASTM D6158 (Class HVHP)		X	X	X	X		
China GB 11118.1-2011, L-HM(General)		X	X	X	X	X	X
China GB 11118.1-2011, L-HM(HP)			X	X	X	X	
China GB 11118.1-2011, L-HV	X	X	X	X	X		
DIN 51524-2:2017-06	X	X	X	X	X	X	X
DIN 51524-3:2017-06	X	X	X	X	X		
ISO L-HM (ISO 11158:2023)	X	X	X	X	X	X	X
ISO L-HV (ISO 11158:2023)	X	X	X	X	X		
JCMAS HK VG32W			X				
JCMAS HK VG46W				X			

特性與規格

特性	15		22		32		46		68		100		150	
級數	ISO 15	VG	ISO 22	VG	ISO 32	VG	ISO 46	VG	ISO 68	VG	ISO 100	VG	ISO 150	VG
-20 C 條件下的 Brookfield 黏度, mPa.s, ASTM D2983					1070		1900		4050		10360		32600	
-30°C 條件下的 Brookfield 黏度, mPa.s, ASTM D2983			1660		3390		6790		16780		71400		445000	
-40°C 條件下的 Brookfield 黏度, mPa.s, ASTM D2983	2490		7120		20000		125000							
銅片腐蝕, 3 小時, 100 C, 評級, ASTM D130	1A		1A		1B		1B		1B		1B		1B	
15°C條件下的密度, kg/l, ASTM D4052	0.840		0.842		0.845		0.851		0.859		0.869		0.884	
介電強度, kV, ASTM D877	39.3		38.3		39.3		38.2		39.2		37.2		37.4	
FZG Scuffing, Fail Load Stage, A/8.3/90, ISO 14635-1(mod)					12		12		12		>12		>12	
閃火點, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	210		215		225		230		260		260		270	
泡沫, 序列 I, 傾向/穩定性, ml, ASTM D892	20/0		20/0		20/0		30/0		30/0		30/0		30/0	
泡沫, 序列 II, 傾向/穩定性, ml, ASTM D892	20/0		20/0		20/0		30/0		30/0		30/0		30/0	
泡沫, 序列 III, 傾向/穩定性, ml, ASTM D892	20/0		20/0		20/0		30/0		30/0		30/0		30/0	
黏度 @ 100 C, mm ² /s, ASTM D445	3.9		5.0		6.5		8.4		10.9		13.0		17.2	

特性	15	22	32	46	68	100	150
黏度 @ 40 C, mm ² /s, ASTM D445	15.0	22.0	31.5	45.7	66.9	97.0	148.0
流動點, °C, ASTM D97	-57	-54	-48	-45	-42	-40	-38
剪切穩定性, 100°C 條件下黏度損失, %, CEC L-45-A-99	4	6	5	8	10	8	7
黏度指數, ASTM D 2270	164	164	164	163	155	132	121

健康與安全

本產品健康及安全建議需遵循物質安全資料表 (MSDS) 提供的指引。有關物料安全資料表可向當地經銷部門或上網獲取 (<http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>)

除非另有提及，否則此處使用的所有商標皆為 Exxon Mobil Corporation 或其子公司的商標或註冊商標。

06-2024

ExxonMobil Hong Kong
22nd Floor, Central Plaza,
18 Harbour Road, Wanchai
Hong Kong


+852 3197 8888

<http://www.exxonmobil.com>

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved